

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.4886 · TŘÍDA 1.4

X10NiCrSi35-19

Číslo materiálu 1.4886


Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 21 normovaných označení z 10 regionů.

HUSTOTA	DALŠÍ OZNAČENÍ	HODNOTY VLASTNOSTÍ
7.85 g/cm ³	21 v 10 regionech	9 evidováno


Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Mo.

Mechanické vlastnosti

1 hodnot v 1 stavech

SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	200

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm³

Označení v jednotlivých normách

21 označení · 2 doloženo jako shodné

Spojené státy		12	Francie		1
N08330	Vlastní název jakosti	uns	Z20NCS33-16		afnor
330		aisi-sae	Spojené státy / Letectví a kosmonautika		
B511		astm	5592		ams
B512		astm	Rusko / SNS		
B535		astm	XH35BT		gost
B536		astm	Česko		
B546		astm	17253		csn
B710		astm	Slovensko		
B726		astm	17 253		stn
B739		astm	Polsko		
B829		astm	H16N36S2		pn
N08330		astm	Rumunsko		
Evropa		1	12SiCrNi360		stas
X10NiCrSi35-19	Vlastní název jakosti	din-en			
Spojené království		1			
NA17		bs			

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na X10NiCrSi35-19

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE	VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ	ČÍSLO MATERIÁLU	VYDÁNO
Zobrazit stránku materiálu	Prohledat všechny jakosti	1.4886	21. 8. 2026