

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.4109 · TŘÍDA 1.4

X65CrMo14

Číslo materiálu 1.4109


Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 32 normovaných označení z 9 regionů.

HUSTOTA	DALŠÍ OZNAČENÍ	HODNOTY VLASTNOSTÍ
7.7 g/cm ³	32 v 9 regionech	8 evidováno


Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni.

Mechanické vlastnosti

1 hodnot v 1 stavech

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	280

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.7	g/cm³

Označení v jednotlivých normách

32 označení · 4 doloženo jako shodné

Spojené státy		19	Evropa		2
S44002	Vlastní název jakosti	uns	X65CrMo14	Vlastní název jakosti	din-en
S44003		uns	X70CrMo15	Vlastní název jakosti	din-en
S44004		uns	Francie		
S44020		uns			
440A	Vlastní název jakosti	aisi-sae	Z70C15		afnor
440B		aisi-sae	Z70CD15		afnor
440C		aisi-sae	Rusko / SNS		
440F		aisi-sae			
51440A		aisi-sae	95Ch18		gost
S44002		aisi-sae	95Kh18		gost
A276		astm	Mezinárodní		
A314		astm			
A473		astm	X108CrMo17		iso
A484		astm	Japonsko		
A511		astm			
A580		astm	SUS 440A		jis
F116		astm	Čína		
F1613		astm			
F899		astm	7Cr17		gb
Spojené státy / Letectví a kosmonautika		3	Polsko		1
5631		ams	H18		pn
5632		ams			
7445		ams			

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na X65CrMo14

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku**MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE**

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

1.4109

VYDÁNO

21. 8. 2026