

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.3401 · TŘÍDA 1.3

# ZGMn13-3

## Číslo materiálu 1.3401

uváděno také jako X120Mn12

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 57 normovaných označení z 19 regionů.

| HUSTOTA                       | DALŠÍ OZNAČENÍ           | HODNOTY VLASTNOSTÍ  |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>57</b> v 19 regionech | <b>10</b> evidováno |

### Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 84.3 % ● Mn — 12.5 % ● Cr — 1.5 % ● C — 1.2 % ● Stopy a nečistoty · 0.5 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

### Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni, Mo.

Mechanické vlastnosti

4 hodnot v 1 stavech

| STAV · ROZMĚR          | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>% |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Casting, GOST 21357-87 | 800                     | 400                     | 25      | 35     |

Fyzikální vlastnosti

4 hodnot

| VLASTNOST | HODNOTA | JEDNOTKA          |
|-----------|---------|-------------------|
| Hustota   | 7.85    | g/cm <sup>3</sup> |

Technologické vlastnosti

| VLASTNOST           | HODNOTA         | JEDNOTKA |
|---------------------|-----------------|----------|
| Svařitelnost        | is not used.    |          |
| Vločkovitost        | not predisposed |          |
| Popouštěcí křehkost | not predisposed |          |

Označení v jednotlivých normách

57 označení · 1 doloženo jako shodné

|                    |          |   |             |       |
|--------------------|----------|---|-------------|-------|
| Spojené státy      |          | 9 | Japonsko    | 5     |
| A128               | aisi-sae |   | SCMnH       | jis   |
| A128(A)            | aisi-sae |   | SCMnH1      | jis   |
| J91109             | aisi-sae |   | SCMnH11     | jis   |
| J91119             | aisi-sae |   | SCMnH2      | jis   |
| J91129             | aisi-sae |   | SCMnH3      | jis   |
| J91139             | aisi-sae |   |             |       |
| J91149             | aisi-sae |   | Rusko / SNS | 5     |
| A128               | astm     |   | 110G13L     | gost  |
| A128(A)            | astm     |   | 110Г13Л     | gost  |
|                    |          |   | 120G13      | gost  |
| Španělsko          |          | 7 | EI256       | gost  |
| 120                | une      |   | G13         | gost  |
| AM-X-120Mn12       | une      |   |             |       |
| F.240              | une      |   | Francie     | 4     |
| F.8251             | une      |   | GD 233      | afnor |
| F.82551-AM-X       | une      |   | Z120M12     | afnor |
| Mn12               | une      |   | Z120M12M    | afnor |
| X120Mn12           | une      |   | Z120Mn12    | afnor |
| Spojené království |          | 6 | Čína        | 4     |
| BW10               | bs       |   | ZGMn13-1    | gb    |
| Ma2                | bs       |   | ZGMn13-1-4  | gb    |
| Ma3                | bs       |   | ZGMn13-2    | gb    |
| Ma5                | bs       |   | ZGMn13-3    | gb    |
| MaZ                | bs       |   |             |       |
| Z120M12            | bs       |   |             |       |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>Evropa</b>   | 2      |
| 1.3401          | din-en |
| X120Mn12        | din-en |
| <b>Itálie</b>   | 2      |
| GX120Mn12       | uni    |
| XG120Mn12       | uni    |
| <b>Česko</b>    | 2      |
| 17618           | csn    |
| 422920          | csn    |
| <b>Polsko</b>   | 2      |
| C120G13         | pn     |
| L120G13         | pn     |
| <b>Rumunsko</b> | 2      |
| T105Mn120       | stas   |
| T130Mn135       | stas   |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Švédsko</b>     | 1     |
| 2183               | ss    |
| <b>Slovensko</b>   | 1     |
| 17 618             | stn   |
| <b>Srbsko</b>      | 1     |
| Č.3160             | srps  |
| <b>Maďarsko</b>    | 1     |
| X120Mn13           | msz   |
| <b>Rakousko</b>    | 1     |
| BOHLERK700         | onorm |
| <b>Finsko</b>      | 1     |
| G-X120Mn13         | sfs   |
| <b>Jižní Korea</b> | 1     |
| SCMnH1             | ks    |

**Poznámka k použití.** Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

### Poptávka na ZGMn13-3

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)

#### MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE

Zobrazit stránku materiálu

#### VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

#### ČÍSLO MATERIÁLU

1.3401

#### VYDÁNO

21. 8. 2026