

12GF-Sh

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 13 normovaných označení z 1 regionů.

DALŠÍ OZNAČENÍ	HODNOTY VLASTNOSTÍ
13 v 1 regionech	3 evidováno

Chemické složení	Hmotnostní podíl v %
Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.	

Predikované teploty přeměny
Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanické vlastnosti	6 hodnot v 2 stavech		
STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %
to 60	450	315	26
STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %
4	470	320	26

Fyzikální vlastnosti	3 hodnot
----------------------	----------

Technologické vlastnosti	
VLASTNOST	HODNOTA JEDNOTKA
Svařitelnost	without limitations.
Vločkovitost	not predisposed
Popouštěcí křehkost	not predisposed

Označení v jednotlivých normách

13 označení · 1 doloženo jako shodné

Rusko / SNS	13
12GF-Sh	gost
12GS	gost
12GSB	gost
12GSBYu	gost
12KhGFL	gost
12KHN	gost
12KhNVFA	gost
12ГФ	gost
12K Vlastní název jakosti	gost
KH12VMF	gost
R12	gost
Sv-12GS	gost
AS12KHN	gost

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na 12GF-Sh

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

—

VYDÁNO

16. 8. 2026