

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.7016 · TŘÍDA 1.7

15G2SF

Číslo materiálu 1.7016

uváděno také jako 17Cr3

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 36 normovaných označení z 11 regionů.

HUSTOTA	DALŠÍ OZNAČENÍ	HODNOTY VLASTNOSTÍ
7.85 g/cm ³	36 v 11 regionech	10 evidováno

Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 97.8 % ● Cr — 0.9 % ● Mn — 0.8 % ● Si — 0.4 % ● Stopy a nečistoty · 0.2 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekáde.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni, Mo.

Mechanické vlastnosti

13 hodnot v 5 stavech

SOFT ANNEALED	HB	HRB	HV
Soft annealed	174	84	170

STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %
5 - 9	560	400	18

TREATED TO FERRITE-PEARLITE STRUCTURE AND HARDNESS RANGE	HB		
Treated to ferrite-pearlite structure and hardness range	140–187		

STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %
to 50	510	390	19

STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %
to 50	530	390	18

Fyzikální vlastnosti

4 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³
Teplota přeměny Ac1	720	°C
Teplota přeměny Ac3	850	°C

Technologické vlastnosti

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Svařitelnost	without limitations.	

Označení v jednotlivých normách

36 označení · 12 doloženo jako shodné

Rusko / SNS		14	Spojené království		2
15Ch	gost		17CrS3		bs
15G2SF	gost		527M17		bs
15G2SFD	gost		Japonsko		2
15G2AFD	gost		SCr415		jis
15G2AFDps	gost		SCr415H		jis
15HM	gost		Evropa		1
15KH	gost		17Cr3	Vlastní název jakosti	din-en
15KHGN2TA	gost		Francie		1
15N2M	gost		12C3		afnor
15H2M	gost		Španělsko		1
15HM	gost		F-1516		une
15XГHTA	gost		Česko		1
ст.15HM	gost		14120		csn
ст.15H2M	gost		Slovensko		1
Spojené státy		11	14 120		stn
G46150	Vlastní název jakosti	uns	Polsko		1
G50150	Vlastní název jakosti	uns	15H		pn
G51150	Vlastní název jakosti	uns	Srbsko		1
G51170	Vlastní název jakosti	uns	Č.4120		srps
G61180	Vlastní název jakosti	uns			
H61180	Vlastní název jakosti	uns			
4615	Vlastní název jakosti	aisi-sae			
5015	Vlastní název jakosti	aisi-sae			
5117	Vlastní název jakosti	aisi-sae			
6118	Vlastní název jakosti	aisi-sae			
6118H	Vlastní název jakosti	aisi-sae			

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na 15G2SF

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE
Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ
Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU
1.7016

VYDÁNO
21. 8. 2026