

# ДИ59

uváděno také jako 10Kh13G12BS2N2D2

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 4 normovaných označení z 1 regionů.

## DALŠÍ OZNAČENÍ

**4** v 1 regionech

## HODNOTY VLASTNOSTÍ

**14** evidováno

## Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 67.1 % ● Mn — 12.8 % ● Cr — 12.3 % ● Cu — 2.3 % ● Stopy a nečistoty · 5.6 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekáde.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Mo.

Mechanické vlastnosti

4 hodnot v 1 stavech

| STAV · ROZMĚR | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>% |
|---------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Pipe          | 588                     | 216                     | 40      | 50     |

Označení v jednotlivých normách

4 označení · 1 doloženo jako shodné

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Rusko / SNS      | 4                                     |
| 10Kh13G12BS2N2D2 | <div>Vlastní název jakosti</div> gost |
| 10X13Г12БС2Н2Д2  | gost                                  |
| 10X13Π2БС2Н2Д2   | gost                                  |
| ДИ59             | gost                                  |

**Poznámka k použití.** Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na ДИ59

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

—

VYDÁNO

16. 8. 2026