

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.0481 · TŘÍDA 1.0

CT.14Г2

Číslo materiálu 1.0481

uváděno také jako 17Mn4


Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 83 normovaných označení z 16 regionů.

HUSTOTA	DALŠÍ OZNAČENÍ	HODNOTY VLASTNOSTÍ
7.85 g/cm ³	83 v 16 regionech	16 evidováno


Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítko je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

vypočteno ze složení · °C

PREDIKOVANÁ AE3 810 °C	PREDIKOVANÁ AE1 714 °C	PREDIKOVANÁ ACM 436 °C	PREDIKOVANÁ BS 555 °C
---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------

Mechanické vlastnosti

13 hodnot v 2 stavech

NORMALIZED	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 16	295	—
16 – 40	290	—
40 – 60	285	—
60 – 100	260	—
≤ 100	—	460–580
100 – 150	235	440–570
150 – 250	220	430–570

STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	KCU kJ/m ²
Sheet, GOST 5520-79	430–520	255–275	20	590

Fyzikální vlastnosti

2 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Technologické vlastnosti

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Svařitelnost	without limitations.	

Tepelné zpracování

1 režimů

KROK	TEPLOTA	PROSTŘEDÍ
Normalizační žíhání	Teplota neuvedena	—

Označení v jednotlivých normách

83 označení · 9 doloženo jako shodné

Spojené státy		25	Rusko / SNS		8
K02203	Vlastní název jakosti	uns	14G2		gost
K02704	Vlastní název jakosti	uns	14G2AF		gost
K03101	Vlastní název jakosti	uns	14G2AFD		gost
K03102	Vlastní název jakosti	uns	14KH2GMR		gost
K03501	Vlastní název jakosti	uns	14KH2GMRL		gost
1022		aisi-sae	14Г2		gost
A414(F)		aisi-sae	18K		gost
A414(G)		aisi-sae	ст.14Г2		gost
A515(70)		aisi-sae			
A516(70)		aisi-sae			
A516Gr.65		aisi-sae			
Gr.B		aisi-sae			
Gr.C		aisi-sae			
K02203		aisi-sae			
K02403		aisi-sae			
K02700		aisi-sae			
K02704		aisi-sae			
K03101		aisi-sae			
K03102		aisi-sae			
K03103		aisi-sae			
X46		aisi-sae			
A414 Gr F		astm			
A515 Grade 70	Vlastní název jakosti	astm			
A516 Grade70	Vlastní název jakosti	astm			
A516(70)		astm			
Itálie		9	Evropa		5
Fe460-1KG		uni	1.0436		din-en
Fe460-1KW		uni	17Mn4	Vlastní název jakosti	din-en
Fe510-1KG		uni	ASt45		din-en
Fe510-1KT		uni	P295GH	Vlastní název jakosti	din-en
Fe510-1KW		uni	X46		din-en
Fe510-2KG		uni			
Fe510-2KT		uni			
Fe510-2KW		uni			
P295GH		uni			
Japonsko		8	Francie		5
SB46		jis	A 48CP		afnor
SB49		jis	A48AP		afnor
SG365		jis	A48FP		afnor
SGV410		jis	AP		afnor
SGV450		jis	P295GH		afnor
SGV480		jis			
SPV315		jis			
SPV32		jis			
			Španělsko		3
			A 47 RC1		une
			A47RCI		une
			RAII		une
			Česko		3
			11478		csn
			11481		csn
			13030		csn
			Mezinárodní		2
			P11		iso
			P290		iso

Švédsko	2
2102	ss
2103	ss
Bulharsko	2
16GS	bds
P295GH	bds
Slovensko	1
13 030	stn

Maďarsko	1
P295GH	msz
Rumunsko	1
K460	stas
Rakousko	1
17Mn4KW	onorm

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na СТ.14Г2
Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE
Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ
Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU
1.0481

VYDÁNO
21. 8. 2026