

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 2.4851 · TŘÍDA 2.4

# NW6601

## Číslo materiálu 2.4851

uváděno také jako NiCr23Fe

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 21 normovaných označení z 7 regionů.

| HUSTOTA                      | DALŠÍ OZNAČENÍ          | HODNOTY VLASTNOSTÍ  |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>8.2</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>21</b> v 7 regionech | <b>14</b> evidováno |

### Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 11 % ● Ni — 60.5 % ● Cr — 23 % ● Co — 1.5 % ● Stopy a nečistoty · 4 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekáde.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Mo.

Mechanické vlastnosti

1 hodnot v 1 stavech

|                   |     |
|-------------------|-----|
| SOLUTION ANNEALED | HB  |
| Solution annealed | 220 |

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

|           |         |          |
|-----------|---------|----------|
| VLASTNOST | HODNOTA | JEDNOTKA |
| Hustota   | 8.2     | g/cm³    |

Označení v jednotlivých normách

21 označení · 2 doloženo jako shodné

|               |      |                                         |        |
|---------------|------|-----------------------------------------|--------|
| Spojené státy | 9    | Čína                                    | 3      |
| N06601        | uns  | H06601                                  | gb     |
| B163          | astm | HNS3103                                 | gb     |
| B166          | astm | NS3103                                  | gb     |
| B167          | astm |                                         |        |
| B168          | astm | Spojené státy / Letectví a kosmonautika | 2      |
| B564          | astm | 5715                                    | ams    |
| B751          | astm | 5870                                    | ams    |
| B775          | astm |                                         |        |
| B829          | astm | Evropa                                  | 1      |
|               |      | NiCr23Fe                                | din-en |
| Mezinárodní   | 4    |                                         |        |
| Ni6601        | iso  | Spojené království                      | 1      |
| NiCr23Fe15Al  | iso  | BS2901 NA49                             | bs     |
| NW6601        | iso  |                                         |        |
| SNi6601       | iso  | Japonsko                                | 1      |
|               |      | NCF601                                  | jis    |

**Poznámka k použití.** Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na NW6601

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku