

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO EN-JS1080

FCD800

Číslo materiálu EN-JS1080

uváděno také jako EN-GJS-800-2

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 21 normovaných označení z 17 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 21 v 17 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 3 evidováno
--	--	--

Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanické vlastnosti

4 hodnot v 1 stavech

STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	800	480	2	–
GOST 7293-85	–	–	–	248–351

Fyzikální vlastnosti

2 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³
nu	0.275	

Označení v jednotlivých normách

21 označení · 2 doloženo jako shodné

Evropa	2	Mezinárodní	1
EN-GJS-800-2	Vlastní název jakosti din-en	800-2	iso
GGG-80	Vlastní název jakosti din-en	Čína	1
Japonsko	2	QT800-2	gb
FCD80	jis	Itálie	1
FCD800	jis	GS800-2	uni
Rusko / SNS	2	Švédsko	1
VCH80	gost	0864-03	ss
B480	gost	Česko	1
Polsko	2	422308	csn
Zs80002	pn	Austrálie / Nový Zéland	1
ZS8002	pn	800-2	as-nzs
Spojené státy	1	Bulharsko	1
120-90-02	aisi-sae	800-2	bds
Spojené království	1	Belgie	1
800/2	bs	FNG80-2	nbn
Francie	1	Finsko	1
FGS800-2	afnor	GRP800	sfs
Španělsko	1		
FGE80-2	une		

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na FCD800

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE	VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ	ČÍSLO MATERIÁLU	VYDÁNO
Zobrazit stránku materiálu	Prohledat všechny jakosti	EN-JS1080	21. 8. 2026