

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.2210 · TŘÍDA 1.2

SKS7 przybliż.

Číslo materiálu 1.2210

uváděno také jako 115CrV3

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 18 normovaných označení z 13 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 18 v 13 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 8 evidováno
--	--	--

Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 97.5 % ● C — 1.2 % ● Cr — 0.7 % ● Mn — 0.3 % ● Stopy a nečistoty · 0.4 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni, Mo.

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm³

Označení v jednotlivých normách

18 označení · 3 doloženo jako shodné

Spojené státy	3	Španělsko	1
T61202 Vlastní název jakosti	uns	F.5221	une
L2 Vlastní název jakosti	aisi-sae	Japonsko	1
L2 przybliž	aisi-sae	SKS7 przybliž.	jis
Polsko	3	Čína	1
NC4	pn	CrV	gb
NW1	pn	Itálie	1
stal srebrna	pn	115CrV3KU	uni
Rusko / SNS	2	Česko	1
11ChF	gost	19421	csn
11XΦ	gost	Slovensko	1
Evropa	1	19 421	stn
115CrV3 Vlastní název jakosti	din-en	Srbsko	1
Spojené království	1	Č.4141	srps
1407	bs		
Francie	1		
115CrV3	afnor		

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na SKS7 przybliž.
Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku