

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.1160 · TŘÍDA 1.1

# SMn420H

## Číslo materiálu 1.1160

uváděno také jako 22Mn6

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 14 normovaných označení z 6 regionů.

|                                          |                                           |                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| HUSTOTA<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | DALŠÍ OZNAČENÍ<br><b>14</b> v 6 regionech | HODNOTY VLASTNOSTÍ<br><b>6</b> evidováno |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|

### Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 98 % ● Mn — 1.5 % ● Si — 0.2 % ● C — 0.2 % ● Stopy a nečistoty · 0.1 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

### Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni, Cr, Mo.

Mechanické vlastnosti

3 hodnot v 1 stavech

| STAV · ROZMĚR                    | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | HB  |
|----------------------------------|-------------------------|-----|
| Steel cold-drawn , GOST 10702-78 | 490-686                 | –   |
| (hot-rolled, annealing)          | –                       | 187 |
| Bar GOST 10702-78                | –                       | 179 |

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

| VLASTNOST | HODNOTA | JEDNOTKA          |
|-----------|---------|-------------------|
| Hustota   | 7.85    | g/cm <sup>3</sup> |

Označení v jednotlivých normách

14 označení · 5 doloženo jako shodné

|                                           |          |                                          |        |
|-------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------|
| Spojené státy                             | 6        | Rusko / SNS                              | 2      |
| G15240 <span>Vlastní název jakosti</span> | uns      | 20G2                                     | gost   |
| H15240 <span>Vlastní název jakosti</span> | uns      | 20Г2                                     | gost   |
| 1524 <span>Vlastní název jakosti</span>   | aisi-sae | Jižní Korea                              | 2      |
| 1524H <span>Vlastní název jakosti</span>  | aisi-sae |                                          |        |
| G15240                                    | aisi-sae | SMn420                                   | ks     |
| H15240                                    | aisi-sae | SMn420H                                  | ks     |
| Japonsko                                  | 2        | Evropa                                   | 1      |
| SMn420                                    | jis      | 22Mn6 <span>Vlastní název jakosti</span> | din-en |
| SMn420H                                   | jis      | Španělsko                                | 1      |
|                                           |          | F.120L                                   | une    |

**Poznámka k použití.** Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

**Poptávka na SMn420H**

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

|                            |                           |                 |             |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE    | VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ       | ČÍSLO MATERIÁLU | VYDÁNO      |
| Zobrazit stránku materiálu | Prohledat všechny jakosti | 1.1160          | 22. 8. 2026 |