

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.2581 · TŘÍDA 1.2

WWV

## Číslo materiálu 1.2581

uváděno také jako X30WCrV9-3

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 33 normovaných označení z 18 regionů.

| HUSTOTA                       | DALŠÍ OZNAČENÍ           | HODNOTY VLASTNOSTÍ  |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>33</b> v 18 regionech | <b>16</b> evidováno |

## Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 86.9 % ● W — 9 % ● Cr — 2.9 % ● V — 0.4 % ● Stopy a nečistoty · 0.9 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

## Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni, Mo.

Mechanické vlastnosti

9 hodnot v 4 stavech

| STAV · ROZMĚR         |                         | HB                      |         |        | HRC                      |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|--------------------------|
| Annealed              |                         | 241                     |         |        | –                        |
| Quenched and tempered |                         | –                       |         |        | 48                       |
| SOFT ANNEALED         |                         |                         |         |        | HB                       |
| Soft annealed         |                         |                         |         |        | 241                      |
| STAV · ROZMĚR         | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>% | KCU<br>kJ/m <sup>2</sup> |
| Steel                 | 1530                    | 1390                    | 12      | 36     | 200                      |
| STAV · ROZMĚR         |                         |                         |         |        | HB                       |
| (annealing)           |                         |                         |         |        | 241                      |

Fyzikální vlastnosti

8 hodnot

| STAV · ROZMĚR       | E<br>GPa | LAMBDA<br>W/(m·K) | RHO_EL<br>nΩ·m    |
|---------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 20                  | 224      | –                 | –                 |
| 100                 | 218      | 25                | 250               |
| 200                 | 211      | 27                | 200               |
| 300                 | 204      | 29                | 170               |
| 400                 | 196      | 40                | 140               |
| 500                 | 187      | 46                | 120               |
| 600                 | 177      | 50                | –                 |
| VLASTNOST           |          | HODNOTA           | JEDNOTKA          |
| Hustota             |          | 7.85              | g/cm <sup>3</sup> |
| Teplota přeměny Ac1 |          | 800               | °C                |
| Teplota přeměny Ac3 |          | 850               | °C                |
| Teplota přeměny Ar3 |          | 750               | °C                |
| Teplota přeměny Ar1 |          | 690               | °C                |

Technologické vlastnosti

| VLASTNOST    | HODNOTA      | JEDNOTKA |
|--------------|--------------|----------|
| Svařitelnost | is not used. |          |

| VLASTNOST           | HODNOTA     | JEDNOTKA |
|---------------------|-------------|----------|
| Vločkovitost        | predisposed |          |
| Popouštěcí křehkost | predisposed |          |

Tepelné zpracování

3 režimů

| KROK   | TEPLOTA           | PROSTŘEDÍ |
|--------|-------------------|-----------|
| Kalení | Teplota neuvedena | —         |
| Kalení | 1070–1125 °C      | Olej      |
| Žihání | Teplota neuvedena | —         |

Označení v jednotlivých normách

33 označení · 3 doloženo jako shodné

|                                               |          |                    |       |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------|-------|
| <b>Španělsko</b>                              | 4        | <b>Itálie</b>      | 2     |
| F.5320                                        | une      | X28W09KU           | uní   |
| F.5323                                        | une      | X30WCrV9-3KU       | uní   |
| WCrV9                                         | une      |                    |       |
| X30WCrV9                                      | une      | <b>Česko</b>       | 2     |
|                                               |          | 19721              | csn   |
| <b>Spojené státy</b>                          | 3        | 19830              | csn   |
| T20821 <span>Vlastní název jakosti</span>     | uns      |                    |       |
| H21 <span>Vlastní název jakosti</span>        | aisi-sae | <b>Polsko</b>      | 2     |
| T20821                                        | aisi-sae | WWV                | pn    |
|                                               |          | WWW                | pn    |
| <b>Evropa</b>                                 | 2        |                    |       |
| 1.2581                                        | din-en   | <b>Bulharsko</b>   | 2     |
| X30WCrV9-3 <span>Vlastní název jakosti</span> | din-en   | 3Ch2B8F            | bds   |
|                                               |          | X30WCrV9-3         | bds   |
| <b>Spojené království</b>                     | 2        |                    |       |
| 2581                                          | bs       | <b>Rakousko</b>    | 2     |
| BH21                                          | bs       | BOHLERW100         | onorm |
|                                               |          | W100               | onorm |
| <b>Francie</b>                                | 2        |                    |       |
| X30WCrV9                                      | afnor    | <b>Mezinárodní</b> | 1     |
| Z30WCV9                                       | afnor    | X30WCrV9-3         | iso   |
|                                               |          |                    |       |
| <b>Čína</b>                                   | 2        | <b>Japonsko</b>    | 1     |
| 30WCrV9                                       | gb       | SKD5               | jis   |
| 3Cr2W8V                                       | gb       |                    |       |
|                                               |          | <b>Slovensko</b>   | 1     |
| <b>Rusko / SNS</b>                            | 2        | 19 721             | stn   |
| 3KH2V8F                                       | gost     |                    |       |
| 3X2B8Φ                                        | gost     | <b>Srbsko</b>      | 1     |
|                                               |          | Č.6451             | srps  |

|          |      |             |    |
|----------|------|-------------|----|
| Rumunsko | 1    | Jižní Korea | 1  |
| 30VCrW85 | stas | STD5        | ks |

**Poznámka k použití.** Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

### Poptávka na WWV

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)

#### MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE

Zobrazit stránku materiálu

#### VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

#### ČÍSLO MATERIÁLU

1.2581

#### VYDÁNO

21. 8. 2026