

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.7226 · TŘÍDA 1.7

Č.4783

Číslo materiálu 1.7226

uváděno také jako 34CrMoS4

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 11 normovaných označení
z 9 regionů.

HUSTOTA	DALŠÍ OZNAČENÍ	HODNOTY VLASTNOSTÍ
7.74 g/cm ³	11 v 9 regionech	8 evidováno

Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 97.2 % ● Cr — 1.1 % ● Mn — 0.8 % ● Si — 0.4 % ● Stopy a nečistoty · 0.6 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni.

Mechanické vlastnosti

7 hodnot v 3 stavech

QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS	A % · Lo = 5,65 √So
≤ 16	11
16 – 40	12
40 – 100	14
100 – 160	15
160 – 250	15
TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY	HB
Treated to improve shearability	255
SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	223

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.74	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

11 označení · 6 doloženo jako shodné

Spojené státy	2	Mezinárodní	1
G41350 Vlastní název jakosti	uns	34CrMoS4	iso
4135 Vlastní název jakosti	aisi-sae	Japonsko	1
Francie	2	SCM435H Vlastní název jakosti	jis
34CD4u	afnor	Itálie	1
34CR4u Vlastní název jakosti	afnor	35CrMo4	uni
Evropa	1	Srbsko	1
34CrMoS4 Vlastní název jakosti	din-en	Č.4783	srps
Spojené království	1	Maďarsko	1
708M32 Vlastní název jakosti	bs	CMo 3 E	msz

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na Č.4783

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)**MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE**

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

1.7226

VYDÁNO

22. 8. 2026