

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO EN-JS3071

07 72

Číslo materiálu EN-JS3071

uváděno také jako EN-GJSA-XNiMn13-7

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 5 normovaných označení z 4 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 5 v 4 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 1 evidováno
--	--	--

Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanické vlastnosti

2 hodnot v 1 stavech

STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	HB
Casting, GOST 7769-82	140–220	–
GOST 7769-82	–	120–150

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

STAV · ROZMĚR			E GPa
20			80
VLASTNOST		HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota		7.85	g/cm³

Označení v jednotlivých normách

5 označení · 2 doloženo jako shodné

Evropa	2	Francie	1
EN-GJSA-XNiMn13-7	Vlastní název jakosti din-en	L-MN 137	afnor
GGG-NiMn 13 7	Vlastní název jakosti din-en	Švédsko	1
Spojené království	1	07 72	ss
L-NiMn 137	bs		

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na 07 72
Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE
Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ
Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU
EN-JS3071

VYDÁNO
21. 8. 2026