

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.0723 · TŘÍDA 1.0

1922

Číslo materiálu 1.0723

uváděno také jako 15 S 20

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 5 normovaných označení z 4 regionů.

|                                          |                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| HUSTOTA<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | DALŠÍ OZNAČENÍ<br><b>5</b> v 4 regionech | HODNOTY VLASTNOSTÍ<br><b>6</b> evidováno |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

## Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 98.6 % ● Mn — 0.7 % ● Si — 0.3 % ● S — 0.2 % ● Stopy a nečistoty · 0.2 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekáde.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

## Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni, Cr, Mo.

## Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

| VLASTNOST | HODNOTA | JEDNOTKA          |
|-----------|---------|-------------------|
| Hustota   | 7.85    | g/cm <sup>3</sup> |

Označení v jednotlivých normách

5 označení · 2 doloženo jako shodné

|                    |                                 |           |     |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-----|
| Evropa             | 2                               | Španělsko | 1   |
| 15 S 20            | Vlastní název jakosti<br>din-en | F.210F    | une |
| 15 S 22            | Vlastní název jakosti<br>din-en |           |     |
| Spojené království | 1                               | Švédsko   | 1   |
| 210A15             | bs                              | 1922      | ss  |

**Poznámka k použití.** Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

**Poptávka na 1922**  
Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE  
Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ  
Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU  
1.0723

VYDÁNO  
21. 8. 2026