

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.1181 · TŘÍDA 1.1

SIS 14 1572

Číslo materiálu 1.1181

uváděno také jako C35E

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 36 normovaných označení z 20 regionů.

HUSTOTA 7.73 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 36 v 20 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 9 evidováno
--	--	--


Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

vypočteno ze složení · °C

PREDIKOVANÁ AE3 783 °C	PREDIKOVANÁ AE1 724 °C	PREDIKOVANÁ ACM 572 °C	PREDIKOVANÁ BS 563 °C
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Mechanické vlastnosti

36 hodnot v 8 stavech

NORMALIZED		RM N/mm ²	A %	
≤ 16		550	18	
16 – 100		520	19	
100 – 250		500	19	
250 – 500		480	–	
500 – 1000		470	–	
COLD DRAWN / HARD		RM N/mm ²	A %	
5 – 10		650–1000	6	
10 – 16		600–950	7	
16 – 40		580–880	8	
40 – 63		550–840	9	
63 – 100		520–800	9	
QUENCHED AND TEMPERED		REH N/mm ²	RM N/mm ²	A %
≤ 8		430	630	17
8 – 20		380	600	19
20 – 50		320	550	20
50 – 80		290	500	20
SOFT ANNEALED			RM N/mm ²	
0.3 – 3			540	
COLD ROLLED			RM N/mm ²	
0.3 – 3			930	
AS ROLLED AND TURNED			HB	
As rolled and turned			154–207	
SOFT ANNEALED		HB	HV	
Soft annealed		183	170	
COLD ROLLED			HV	
Cold rolled			275	

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

STAV · ROZMĚR	RHO g/cm³	RHO_EL nΩ·m
20	7.55	600

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.73	g/cm³

Označení v jednotlivých normách

36 označení · 14 doloženo jako shodné

Spojené státy		9	Švédsko		2
G10340	Vlastní název jakosti	uns	1572		ss
G10350	Vlastní název jakosti	uns	SIS 14 1572	Vlastní název jakosti	ss
G10380	Vlastní název jakosti	uns			
H10380	Vlastní název jakosti	uns	Mezinárodní		1
1034	Vlastní název jakosti	aisi-sae	C35E4		iso
1035	Vlastní název jakosti	aisi-sae			
1038	Vlastní název jakosti	aisi-sae	Čína		1
1038H	Vlastní název jakosti	aisi-sae	35		gb
C1034	Vlastní název jakosti	aisi-sae			
Francie		3	Itálie		1
XC 32	Vlastní název jakosti	afnor	C35		uni
XC 38H1	Vlastní název jakosti	afnor			
XC38		afnor	Česko		1
			12040		csn
Evropa		2	Brazílie		1
C35E	Vlastní název jakosti	din-en	1035		abnt
Ck 35	Vlastní název jakosti	din-en			
Spojené království		2	Latinská Amerika		1
O80M36		bs	1038		copant
CFS6		bs			
Španělsko		2	Slovensko		1
C35k		une	12 040		stn
F1130		une			
Japonsko		2	Polsko		1
S35C		jis	35		pn
S38C		jis			
Rusko / SNS		2	Turecko		1
35		gost	Ç 1030		mke
ct35		gost			
			Maďarsko		1
			C 35		msz
			Rumunsko		1
			OLC35X		stas
			Finsko		1
			C35		sfs

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na SIS 14 1572

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

1.1181

VYDÁNO

21. 8. 2026