

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.3401 · TŘÍDA 1.3

F.8251

Číslo materiálu 1.3401

uváděno také jako X120Mn12

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 57 normovaných označení z 19 regionů.

HUSTOTA	DALŠÍ OZNAČENÍ	HODNOTY VLASTNOSTÍ
7.85 g/cm ³	57 v 19 regionech	10 evidováno

Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 84.3 % ● Mn — 12.5 % ● Cr — 1.5 % ● C — 1.2 % ● Stopy a nečistoty · 0.5 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni, Mo.

Mechanické vlastnosti

4 hodnot v 1 stavech

STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
Casting, GOST 21357-87	800	400	25	35

Fyzikální vlastnosti

4 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Technologické vlastnosti

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Svařitelnost	is not used.	
Vločkovitost	not predisposed	
Popouštěcí křehkost	not predisposed	

Označení v jednotlivých normách

57 označení · 1 doloženo jako shodné

Spojené státy		9	Japonsko		5
A128	aisi-sae		SCMnH		jis
A128(A)	aisi-sae		SCMnH1		jis
J91109	aisi-sae		SCMnH11		jis
J91119	aisi-sae		SCMnH2		jis
J91129	aisi-sae		SCMnH3		jis
J91139	aisi-sae		Rusko / SNS		5
J91149	aisi-sae				
A128	astm				
A128(A)	astm		110G13L		gost
Španělsko	7		110Г13Л		gost
			120G13		gost
			EI256		gost
120	une		G13		gost
AM-X-120Mn12	une		Francie		4
F.240	une				
F.8251	une				
F.82551-AM-X	une		GD 233		afnor
Mn12	une		Z120M12		afnor
X120Mn12	une		Z120M12M		afnor
Spojené království	6		Z120Mn12		afnor
			Čína		4
			ZGMn13-1		gb
			ZGMn13-1-4		gb
			ZGMn13-2		gb
			ZGMn13-3		gb
BW10	bs				
Ma2	bs				
Ma3	bs				
Ma5	bs				
MaZ	bs				
Z120M12	bs				

Evropa	2
1.3401	din-en
X120Mn12 Vlastní název jakosti	din-en
Itálie	2
GX120Mn12	uni
XG120Mn12	uni
Česko	2
17618	csn
422920	csn
Polsko	2
C120G13	pn
L120G13	pn
Rumunsko	2
T105Mn120	stas
T130Mn135	stas

Švédsko	1
2183	ss
Slovensko	1
17 618	stn
Srbsko	1
Č.3160	srps
Maďarsko	1
X120Mn13	msz
Rakousko	1
BOHLERK700	onorm
Finsko	1
G-X120Mn13	sfs
Jižní Korea	1
SCMnH1	ks

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na F.8251

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

1.3401

VYDÁNO

21. 8. 2026