

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.2060 · TŘÍDA 1.2

X120Cr12

Číslo materiálu 1.2060

uváděno také jako 105Cr5

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 27 normovaných označení z 16 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 27 v 16 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 7 evidováno
--	--	--


Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni, Mo.

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm³

Označení v jednotlivých normách

27 označení · 1 doloženo jako shodné

Španělsko	4	Rakousko	2
F.5212	une	BOHLERK100	onorm
X120Cr12	une	K100	onorm
X210CM2	une		
X210Cr12	une	Evropa	1
		105Cr5	Vlastní název jakosti din-en
Spojené státy	3		
D3	aisi-sae	Japonsko	1
T30403	aisi-sae	SKD1	jis
T30404	aisi-sae		
		Čína	1
Francie	3	Cr12	gb
X200CM2	afnor		
X200Cr12	afnor	Itálie	1
Z200C12	afnor	X205Cr12KU	uni
Spojené království	2	Švédsko	1
2080	bs	2312	ss
BD3	bs		
		Česko	1
Rusko / SNS	2	19436	csn
KH12	gost		
X12	gost	Polsko	1
		NC11	pn
Bulharsko	2		
Ch12	bds	Rumunsko	1
X210Cr12	bds	205Cr115	stas
		Jižní Korea	1
		STD1	ks

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na X120Cr12

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku