

WERKSTOFFNUMMER 1.4625 · KLASSE 1.4

# 30303Se

## Werkstoffnummer 1.4625

auch geführt als X12CrNiSe18-9


Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte  
sowie 23 Normbezeichnungen aus 6 Regionen.

| DICHTE                        | WEITERE BEZEICHNUNGEN   | KENNWERTE        |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>23</b> in 6 Regionen | <b>9</b> erfasst |


### Chemische Zusammensetzung

Massenanteil in %

Was diese Legierung ist



Logarithmischer Maßstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade für Dekade.



Der Maßstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.

### Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Für eine Vorhersage der Umwandlungstemperatur dieser Sorte liegt keine ausreichend erfasste Zusammensetzung vor —  
es fehlt: Mo.

Mechanische Eigenschaften

4 Kennwerte in 1 Zuständen

| ZUSTAND · ABMESSUNG | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% | Z<br>% |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| Bars/Rods           | 520                     | 205                     | 40     | 50     |

Physikalische Eigenschaften

1 Kennwerte

| KENNWERT | WERT | EINHEIT           |
|----------|------|-------------------|
| Dichte   | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

Bezeichnungen in den einzelnen Normen

23 Bezeichnungen · 3 als identisch belegt

|                    |                        |          |                                          |  |        |
|--------------------|------------------------|----------|------------------------------------------|--|--------|
| Vereinigte Staaten |                        | 16       | Vereinigte Staaten / Luft- und Raumfahrt |  | 3      |
| S30323             | Eigener Name der Sorte | uns      | 5640                                     |  | ams    |
| 303 Se             | Eigener Name der Sorte | aisi-sae | 5641                                     |  | ams    |
| 30303Se            |                        | aisi-sae | 5738                                     |  | ams    |
| A194               |                        | astm     | Europa                                   |  | 1      |
| A314               |                        | astm     | X12CrNiSe18-9                            |  | din-en |
| A320               |                        | astm     | Eigener Name der Sorte                   |  |        |
| A473               |                        | astm     | Vereinigtes Königreich                   |  | 1      |
| A511               |                        | astm     | 303S41                                   |  | bs     |
| A581               |                        | astm     | Japan                                    |  | 1      |
| A582               |                        | astm     | SUS 303Se                                |  | jis    |
| A895               |                        | astm     | China                                    |  | 1      |
| F593               |                        | astm     | Y1Cr18Ni9Se                              |  | gb     |
| F594               |                        | astm     |                                          |  |        |
| F738               |                        | astm     |                                          |  |        |
| F836               |                        | astm     |                                          |  |        |
| F880               |                        | astm     |                                          |  |        |

**Hinweis zur Verwendung.** Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

Anfrage zu 30303Se

Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

Anfrage starten

|                    |                             |                 |            |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| DATENBLATT ONLINE  | WERKSTOFFSUCHE              | WERKSTOFFNUMMER | STAND      |
| Zur Werkstoffseite | Alle Werkstoffe durchsuchen | 1.4625          | 22.08.2026 |