

WERKSTOFFNUMMER EN-JL1020

C1.25B

Werkstoffnummer EN-JL1020

auch geführt als EN-GJL-150

Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte sowie 37 Normbezeichnungen aus 22 Regionen.

DICHTE 7.85 g/cm³	WEITERE BEZEICHNUNGEN 37 in 22 Regionen	KENNWERTE 2 erfasst
-----------------------------	---	-------------------------------

Chemische Zusammensetzung

Massenanteil in %

Für diese Werkstoffnummer liegt uns keine belegte chemische Zusammensetzung vor.

Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Für eine Vorhersage der Umwandlungstemperatur dieser Sorte liegt keine ausreichend erfasste Zusammensetzung vor — es fehlt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Physikalische Eigenschaften

2 Kennwerte

KENNWERT	WERT	EINHEIT
Dichte	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Bezeichnungen in den einzelnen Normen

37 Bezeichnungen · 4 als identisch belegt

Vereinigte Staaten	6	Spanien	1
F11401 Eigener Name der Sorte	uns	FG15	une
F11701 Eigener Name der Sorte	uns	International	1
A48-25B	aisi-sae	150	iso
C1.25B	aisi-sae	China	1
No 25 B	aisi-sae	HT150	gb
No.25	aisi-sae	Italien	1
Vereinigtes Königreich	3	G15	uni
150	bs	Tschechien	1
Gr.150	bs	422415	csn
Grade 150	bs	Lateinamerika	1
Schweden	3	FG150	copant
O115	ss	Ungarn	1
O115-00	ss	OV15	msz
O115	ss	Rumänien	1
Europa	2	FC150	stas
EN-GJL-150 Eigener Name der Sorte	din-en	Australien / Neuseeland	1
GG-15 Eigener Name der Sorte	din-en	T150	as-nzs
Frankreich	2	Bulgarien	1
FGL150	afnor	Vch15	bds
Ft 15 D	afnor	Belgien	1
Japan	2	FGG15	nbm
FC15	jis	Niederlande	1
FC150	jis	GG15	nen
Russland / GUS	2	Taiwan	1
SCH15	gost	FC150	cns
C415	gost		
Polen	2		
Z115	pn		
Z1150	pn		
Österreich	2		
GG15	onorm		
GG150	onorm		

Hinweis zur Verwendung. Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

Anfrage zu C1.25B

Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

Anfrage starten

DATENBLATT ONLINE	WERKSTOFFSUCHE	WERKSTOFFNUMMER	STAND
Zur Werkstoffseite	Alle Werkstoffe durchsuchen	EN-JL1020	22.08.2026