

WERKSTOFFNUMMER 1.1121 · KLASSE 1.1

# A1010

## Werkstoffnummer 1.1121

auch geführt als C10E


Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte  
sowie 61 Normbezeichnungen aus 22 Regionen.

|                                         |                                                   |                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| DICHTE<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | WEITERE BEZEICHNUNGEN<br><b>61</b> in 22 Regionen | KENNWERTE<br><b>7</b> erfasst |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|

### Chemische Zusammensetzung

Massenanteil in %

Was diese Legierung ist



Logarithmischer Maßstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade für Dekade.



Der Maßstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.

### Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Für eine Vorhersage der Umwandlungstemperatur dieser Sorte liegt keine ausreichend erfasste Zusammensetzung vor —  
es fehlt: Ni, Mo.

Mechanische Eigenschaften

4 Kennwerte in 3 Zuständen

| SOFT ANNEALED | HB     | HRB |
|---------------|--------|-----|
| Soft annealed | 131    | 73  |
| NORMALIZED    | HB     |     |
| Normalized    | 85–140 |     |
| COLD ROLLED   | HV     |     |
| Cold rolled   | 250    |     |

Physikalische Eigenschaften

1 Kennwerte

| KENNWERT | WERT | EINHEIT |
|----------|------|---------|
| Dichte   | 7.85 | g/cm³   |

Bezeichnungen in den einzelnen Normen

61 Bezeichnungen · 4 als identisch belegt

|                         |                                |                          |        |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|
| Vereinigte Staaten7     |                                | Spanien5                 |        |
| G10100                  | Eigener Name der Sorteuns      | C10E                     | une    |
| 1008                    | aisi-sae                       | C10k                     | une    |
| 1010                    | Eigener Name der Sorteaisi-sae | F.151                    | une    |
| 1011                    | aisi-sae                       | F.1510                   | une    |
| G10080                  | aisi-sae                       | F.1510-C 10 k            | une    |
| G10100                  | aisi-sae                       |                          |        |
| M1010                   | aisi-sae                       | Frankreich4              |        |
| Vereinigtes Königreich6 |                                | AF-34                    | afnor  |
|                         |                                | C10RR                    | afnor  |
| 040A10                  | bs                             | XC10                     | afnor  |
| 045A10                  | bs                             | XC12                     | afnor  |
| 045M10                  | bs                             |                          |        |
| C10 C10E C10R           | bs                             | Italien4                 |        |
| C10E                    | bs                             | 2C10                     | uni    |
| CS12                    | bs                             | 2C15                     | uni    |
|                         |                                | C10                      | uni    |
| Japan6                  |                                | C15                      | uni    |
| S09CK                   | jis                            |                          |        |
| S09CX                   | jis                            | Australien / Neuseeland4 |        |
| S10C                    | jis                            | 1010                     | as-nzs |
| S9CK                    | jis                            | A1010                    | as-nzs |
| SPHE                    | jis                            | CA1010                   | as-nzs |
| SWR1                    | jis                            | HA1010                   | as-nzs |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| <b>Europa</b>                       | 3      |
| <b>C10E</b> Eigener Name der Sorte  | din-en |
| <b>Ck 10</b> Eigener Name der Sorte | din-en |
| <b>Ck15</b>                         | din-en |
| <b>International</b>                | 3      |
| <b>C10</b>                          | iso    |
| <b>C15M2</b>                        | iso    |
| <b>S10C</b>                         | iso    |
| <b>China</b>                        | 3      |
| <b>08</b>                           | gb     |
| <b>08F</b>                          | gb     |
| <b>10</b>                           | gb     |
| <b>Russland / GUS</b>               | 2      |
| <b>08</b>                           | gost   |
| <b>10</b>                           | gost   |
| <b>Schweden</b>                     | 2      |
| <b>1146</b>                         | ss     |
| <b>1265</b>                         | ss     |
| <b>Polen</b>                        | 2      |
| <b>08X</b>                          | pn     |
| <b>10</b>                           | pn     |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>Südkorea</b>   | 2     |
| <b>SM10C</b>      | ks    |
| <b>SM9CK</b>      | ks    |
| <b>Tschechien</b> | 1     |
| <b>12010</b>      | csn   |
| <b>Slowakei</b>   | 1     |
| <b>12 010</b>     | stn   |
| <b>Ungarn</b>     | 1     |
| <b>C10</b>        | msz   |
| <b>Rumänien</b>   | 1     |
| <b>OLC10X</b>     | stas  |
| <b>Bulgarien</b>  | 1     |
| <b>08</b>         | bds   |
| <b>Österreich</b> | 1     |
| <b>RC12</b>       | onorm |
| <b>Belgien</b>    | 1     |
| <b>C10-2</b>      | nbn   |
| <b>Schweiz</b>    | 1     |
| <b>Ck10</b>       | snv   |

**Hinweis zur Verwendung.** Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

### Anfrage zu A1010

Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

[Anfrage starten](#)

#### DATENBLATT ONLINE

Zur Werkstoffseite

#### WERKSTOFFSUCHE

Alle Werkstoffe durchsuchen

#### WERKSTOFFNUMMER

1.1121

#### STAND

22.08.2026