

WERKSTOFFNUMMER 1.0490 · KLASSE 1.0

43DD

Werkstoffnummer 1.0490

auch geführt als S275N

Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte
sowie 12 Normbezeichnungen aus 6 Regionen.

DICHTE 7.85 g/cm ³	WEITERE BEZEICHNUNGEN 12 in 6 Regionen	KENNWERTE 14 erfasst
---	--	--------------------------------


Chemische Zusammensetzung

Massenanteil in %

Was diese Legierung ist



Logarithmischer Maßstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade für Dekade.



Der Maßstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.

Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Für eine Vorhersage der Umwandlungstemperatur dieser Sorte liegt keine ausreichend erfasste Zusammensetzung vor — es fehlt: Ni.

Mechanische Eigenschaften

20 Kennwerte in 3 Zuständen

ZUSTAND · ABMESSUNG	REH N/mm²	A %	
≤ 16	275	24	
16 – 40	265	24	
40 – 63	255	24	
63 – 80	245	23	
80 – 100	235	–	
80 – 200	–	23	
100 – 150	225	–	
150 – 200	215	–	
200 – 250	205	23	
FLAT AND LONG PRODUCTS		RM N/mm²	
≤ 100		370–510	
100 – 200		350–480	
200 – 250		350–480	
ZUSTAND · ABMESSUNG	RM N/mm²	RE N/mm²	A %
Hot-rolled	400–510	195–245	18–24

Physikalische Eigenschaften

1 Kennwerte

KENNWERT	WERT	EINHEIT
Dichte	7.85	g/cm³

Bezeichnungen in den einzelnen Normen

12 Bezeichnungen · 4 als identisch belegt

Europa	5	Vereinigtes Königreich	1
1.0486	din-en	43DD	bs
A633A	din-en		
FeE275KGN	din-en	Japan	1
S275N Eigener Name der Sorte	din-en	SM400B	jis
StE 285 Eigener Name der Sorte	din-en		
Vereinigte Staaten	3	Italien	1
K03000 Eigener Name der Sorte	uns	FeE275KGN	uni
A572Gr.42	aisi-sae	Südkorea	1
A633A	aisi-sae	SM400B Eigener Name der Sorte	ks

Hinweis zur Verwendung. Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

Anfrage zu 43DD

Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

Anfrage starten

DATENBLATT ONLINE	WERKSTOFFSUCHE	WERKSTOFFNUMMER	STAND
Zur Werkstoffseite	Alle Werkstoffe durchsuchen	1.0490	22.08.2026