

WERKSTOFFNUMMER 1.7147 · KLASSE 1.7

20MnCr5

Werkstoffnummer 1.7147


Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte sowie 45 Normbezeichnungen aus 15 Regionen.

DICHTE	WEITERE BEZEICHNUNGEN	KENNWERTE
7.75 g/cm ³	45 in 15 Regionen	7 erfasst


Chemische Zusammensetzung

Massenanteil in %

Was diese Legierung ist



Logarithmischer Maßstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade für Dekade.



Der Maßstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.

Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Für eine Vorhersage der Umwandlungstemperatur dieser Sorte liegt keine ausreichend erfasste Zusammensetzung vor — es fehlt: Ni, Mo.

Mechanische Eigenschaften

5 Kennwerte in 5 Zuständen

TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY	HB
Treated to improve shearability	255
SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	217
TREATED TO HARDNESS RANGE	HB
Treated to hardness range	170–217
TREATED TO FERRITE-PEARLITE STRUCTURE AND HARDNESS RANGE	HB
Treated to ferrite-pearlite structure and hardness range	152–201
NORMALIZED	HB
Normalized	140–201

Physikalische Eigenschaften

1 Kennwerte

KENNWERT	WERT	EINHEIT
Dichte	7.75	g/cm³

Bezeichnungen in den einzelnen Normen

45 Bezeichnungen · 5 als identisch belegt

Vereinigte Staaten	8	Russland / GUS	6
G48200	uns	18ChG	gost
G51150	uns	18ChGT	gost
G51200 Eigener Name der Sorte	uns	18KHG	gost
H51200 Eigener Name der Sorte	uns	20ChG	gost
4820	aisi-sae	20X	gost
5120 Eigener Name der Sorte	aisi-sae	cr.20X	gost
5120H Eigener Name der Sorte	aisi-sae		
SAE5120	aisi-sae	China	4
		20CrH	gb
International	8	20CrMn	gb
16MnCr5	iso	20CrMnTi	gb
16MnCrS5	iso	20MnCr	gb
20Cr4	iso		
20Cr4H	iso	Polen	4
20CrS4	iso	16HG	pn
20MnCr5	iso	18HGT	pn
20MnCrS5	iso	18HGT 20HG	pn
21MnCr5	iso	20HG	pn

Japan	3
SCr420	jis
SCr420H	jis
SMnC420H	jis
Europa	2
20MnCr5 Eigener Name der Sorte	din-en
21MnCr5	din-en
Frankreich	2
16MC5	afnor
20MC5	afnor
Lateinamerika	2
4820	copant
5120	copant

Spanien	1
F.150.D	une
Italien	1
20MnCr5	uni
Tschechien	1
14221	csn
Slowakei	1
14 221	stn
Serbien	1
Č.4321	srps
Finnland	1
510	sfs

Hinweis zur Verwendung. Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

Anfrage zu 20MnCr5

Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

[Anfrage starten](#)

DATENBLATT ONLINE

Zur Werkstoffseite

WERKSTOFFSUCHE

Alle Werkstoffe durchsuchen

WERKSTOFFNUMMER

1.7147

STAND

22.08.2026