

WERKSTOFFNUMMER 1.7030 · KLASSE 1.7

# 28Cr4

## Werkstoffnummer 1.7030

Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte sowie 28 Normbezeichnungen aus 12 Regionen.

| DICHTE                        | WEITERE BEZEICHNUNGEN    | KENNWERTE        |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>28</b> in 12 Regionen | <b>7</b> erfasst |


### Chemische Zusammensetzung

Massenanteil in %

Was diese Legierung ist



Logarithmischer Maßstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade für Dekade.



Der Maßstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.

### Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Für eine Vorhersage der Umwandlungstemperatur dieser Sorte liegt keine ausreichend erfasste Zusammensetzung vor — es fehlt: Ni, Mo.

## Mechanische Eigenschaften

4 Kennwerte in 4 Zuständen

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY                          | HB      |
| Treated to improve shearability                          | 255     |
| SOFT ANNEALED                                            | HB      |
| Soft annealed                                            | 217     |
| TREATED TO HARDNESS RANGE                                | HB      |
| Treated to hardness range                                | 166–217 |
| TREATED TO FERRITE-PEARLITE STRUCTURE AND HARDNESS RANGE | HB      |
| Treated to ferrite-pearlite structure and hardness range | 156–207 |

## Physikalische Eigenschaften

1 Kennwerte

| KENNWERT | WERT | EINHEIT           |
|----------|------|-------------------|
| Dichte   | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

## Wärmebehandlung

7 Verfahren

| SCHRITT                                               | TEMPERATUR                 | MEDIUM |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| Glühen                                                | Temperatur nicht angegeben | —      |
| Vergüten                                              | Temperatur nicht angegeben | —      |
| source joins the operations with + / procedural order |                            |        |
| Härten                                                | Temperatur nicht angegeben | —      |
| Anlassen                                              | Temperatur nicht angegeben | —      |
| source joins the operations with + / procedural order |                            |        |
| Glühen                                                | Temperatur nicht angegeben | —      |
| Glühen                                                | Temperatur nicht angegeben | —      |
| Anlassen                                              | Temperatur nicht angegeben | —      |
| Normalglühen                                          | Temperatur nicht angegeben | —      |
| Anlassen                                              | Temperatur nicht angegeben | —      |
| Weichglühen auf kugelige Karbide                      | Temperatur nicht angegeben | —      |
| source joins the operations with + / procedural order |                            |        |

| SCHRITT                               | TEMPERATUR                 | MEDIUM |
|---------------------------------------|----------------------------|--------|
| Härten                                | 860 °C                     | Öl     |
| Anlassen                              | 500 °C                     | —      |
| source joins the operations with (or) |                            |        |
| Glühen                                | Temperatur nicht angegeben | —      |
| Anlassen                              | Temperatur nicht angegeben | —      |

## Bezeichnungen in den einzelnen Normen

28 Bezeichnungen · 6 als identisch belegt

|                                            |          |                                           |        |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------|
| <b>Vereinigte Staaten</b>                  | 8        | <b>Vereinigtes Königreich</b>             | 2      |
| G51300 <span>Eigener Name der Sorte</span> | uns      | 28Cr4                                     | bs     |
| G51320                                     | uns      | 530A30                                    | bs     |
| H51300 <span>Eigener Name der Sorte</span> | uns      |                                           |        |
| 5130 <span>Eigener Name der Sorte</span>   | aisi-sae | <b>Europa</b>                             | 1      |
| 5130H <span>Eigener Name der Sorte</span>  | aisi-sae | 28Cr4 <span>Eigener Name der Sorte</span> | din-en |
| 5130RH <span>Eigener Name der Sorte</span> | aisi-sae |                                           |        |
| 5132                                       | aisi-sae | <b>Spanien</b>                            | 1      |
| G51300                                     | aisi-sae | 28Cr4                                     | une    |
| <b>Frankreich</b>                          | 4        | <b>China</b>                              | 1      |
| 28C4                                       | afnor    | 30Cr                                      | gb     |
| 32C4                                       | afnor    |                                           |        |
| 32C4FF                                     | afnor    | <b>Italien</b>                            | 1      |
| 34Cr4                                      | afnor    | 34Cr4                                     | uni    |
| <b>Russland / GUS</b>                      | 4        | <b>Polen</b>                              | 1      |
| 30KH                                       | gost     | 30H                                       | pn     |
| 30X                                        | gost     |                                           |        |
| 30X                                        | gost     | <b>Lateinamerika</b>                      | 1      |
| cr.30X                                     | gost     | 5130                                      | copant |
| <b>Japan</b>                               | 3        | <b>Bulgarien</b>                          | 1      |
| SCr2                                       | jis      | 30Ch                                      | bds    |
| SCr430                                     | jis      |                                           |        |
| SCr430H                                    | jis      |                                           |        |

**Hinweis zur Verwendung.** Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkzeugezeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

### Anfrage zu 28Cr4

Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

Anfrage starten

| DATENBLATT ONLINE  | WERKSTOFFSUCHE              | WERKSTOFFNUMMER | STAND      |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Zur Werkstoffseite | Alle Werkstoffe durchsuchen | 1.7030          | 22.08.2026 |