

WERKSTOFFNUMMER EN-JL1020

EN-GJL-150

Werkstoffnummer EN-JL1020

Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte sowie 37 Normbezeichnungen aus 22 Regionen.

DICHTE 7.85 g/cm ³	WEITERE BEZEICHNUNGEN 37 in 22 Regionen	KENNWERTE 2 erfasst
---	---	-------------------------------

Chemische Zusammensetzung

Massenanteil in %

Für diese Werkstoffnummer liegt uns keine belegte chemische Zusammensetzung vor.

Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Für eine Vorhersage der Umwandlungstemperatur dieser Sorte liegt keine ausreichend erfasste Zusammensetzung vor — es fehlt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Physikalische Eigenschaften

2 Kennwerte

KENNWERT	WERT	EINHEIT
Dichte	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

Bezeichnungen in den einzelnen Normen

37 Bezeichnungen · 4 als identisch belegt

Vereinigte Staaten		6	Vereinigtes Königreich		3
F11401	Eigener Name der Sorte	uns	150		bs
F11701	Eigener Name der Sorte	uns	Gr.150		bs
A48-25B		aisi-sae	Grade 150		bs
C1.25B		aisi-sae			
No 25 B		aisi-sae			
No.25		aisi-sae			

Schweden	3
0115	ss
0115-00	ss
O115	ss
Europa	2
EN-GJL-150 Eigener Name der Sorte	din-en
GG-15 Eigener Name der Sorte	din-en
Frankreich	2
FGL150	afnor
Ft 15 D	afnor
Japan	2
FC15	jis
FC150	jis
Russland / GUS	2
SCH15	gost
C415	gost
Polen	2
Z115	pn
Z1150	pn
Österreich	2
GG15	onorm
GG150	onorm
Spanien	1
FG15	une
International	1
150	iso

China	1
HT150	gb
Italien	1
G15	uni
Tschechien	1
422415	csn
Lateinamerika	1
FG150	copant
Ungarn	1
OV15	msz
Rumänien	1
FC150	stas
Australien / Neuseeland	1
T150	as-nzs
Bulgarien	1
Vch15	bds
Belgien	1
FGG15	nbn
Niederlande	1
GG15	nen
Taiwan	1
FC150	cns

Hinweis zur Verwendung. Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkzeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

Anfrage zu EN-GJL-150

Angebot, Verfügbarkeit, Werkzeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

[Anfrage starten](#)

DATENBLATT ONLINE

Zur Werkstoffseite

WERKSTOFFSUCHE

Alle Werkstoffe durchsuchen

WERKSTOFFNUMMER

EN-JL1020

STAND

22.08.2026