

WERKSTOFFNUMMER EN-JS1030

EN-GJS-400-15

Werkstoffnummer EN-JS1030

Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte sowie 31 Normbezeichnungen aus 18 Regionen.

DICHTE 7.85 g/cm ³	WEITERE BEZEICHNUNGEN 31 in 18 Regionen	KENNWERTE 1 erfasst
---	---	-------------------------------

Chemische Zusammensetzung

Massenanteil in %

Für diese Werkstoffnummer liegt uns keine belegte chemische Zusammensetzung vor.
--

Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Für eine Vorhersage der Umwandlungstemperatur dieser Sorte liegt keine ausreichend erfasste Zusammensetzung vor — es fehlt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.
--

Mechanische Eigenschaften

4 Kennwerte in 1 Zuständen

ZUSTAND · ABMESSUNG	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	400	250	15	—
GOST 7293-85	—	—	—	140–202

Physikalische Eigenschaften

1 Kennwerte

KENNWERT	WERT	EINHEIT
Dichte	7.85	g/cm ³

Bezeichnungen in den einzelnen Normen

31 Bezeichnungen · 2 als identisch belegt

Frankreich	5	Schweden	2
400/17	afnor	07 17-02	ss
FCS 400-12	afnor	0717-00	ss
FGS370-17	afnor		
FGS400-12	afnor	Australien / Neuseeland	2
FGS400-15	afnor	0717-02	as-nzs
		300-17	as-nzs
Europa	2		
EN-GJS-400-15 Eigener Name der Sorte	din-en	Vereinigte Staaten	1
GGG-40 Eigener Name der Sorte	din-en	60-40-18	aisi-sae
Vereinigtes Königreich	2	Spanien	1
420-12	bs	FGE 38-17	une
SNG 420	bs		
		Tschechien	1
International	2	422304	csn
400-12	iso		
400-15	iso	Polen	1
		Zs40015	pn
Japan	2		
FCD40	jis	Bulgarien	1
FCD400	jis	380-17	bds
China	2	Österreich	1
QT400-15	gb	SG38	onorm
QT400-18	gb		
		Belgien	1
Russland / GUS	2	FNG38-17	nbn
VCH40	gost		
B440	gost	Finnland	1
		GRP400	sfs
Italien	2		
GS 370-17	uni		
GS400-12	uni		

Hinweis zur Verwendung. Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

Anfrage zu EN-GJS-400-15

Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

Anfrage starten

DATENBLATT ONLINE	WERKSTOFFSUCHE	WERKSTOFFNUMMER	STAND
Zur Werkstoffseite	Alle Werkstoffe durchsuchen	EN-JS1030	22.08.2026