

WERKSTOFFNUMMER EN-JS1060

EN-GJS-600-3

Werkstoffnummer EN-JS1060

Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte sowie 32 Normbezeichnungen aus 21 Regionen.

DICHTE 7.85 g/cm ³	WEITERE BEZEICHNUNGEN 32 in 21 Regionen	KENNWERTE 1 erfasst
---	---	-------------------------------

Chemische Zusammensetzung	Massenanteil in %
Für diese Werkstoffnummer liegt uns keine belegte chemische Zusammensetzung vor.	

Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen
Für eine Vorhersage der Umwandlungstemperatur dieser Sorte liegt keine ausreichend erfasste Zusammensetzung vor — es fehlt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanische Eigenschaften	4 Kennwerte in 1 Zuständen			
ZUSTAND · ABMESSUNG	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	600	370	3	—
GOST 7293-85	—	—	—	192–277

Physikalische Eigenschaften	1 Kennwerte	
KENNWERT	WERT	EINHEIT
Dichte	7.85	g/cm ³

Bezeichnungen in den einzelnen Normen

32 Bezeichnungen · 3 als identisch belegt

Europa	3	Spanien	1
EN-GJS-600-3 Eigener Name der Sorte	din-en	FGE60-2	une
GGG-60 Eigener Name der Sorte	din-en	International	1
Grade 600/3 Eigener Name der Sorte	din-en	600-3	iso
Vereinigtes Königreich	3	China	1
600/3	bs	QT600-3	gb
600/7	bs	Schweden	1
SNG 600	bs	07 32-03	ss
Vereinigte Staaten	2	Tschechien	1
80-55-06	aisi-sae	422306	csn
80-60-03	aisi-sae	Lateinamerika	1
Frankreich	2	FMNP65003	copant
FGS 600-3	afnor	Ungarn	1
FGS600-2	afnor	GoV60	msz
Japan	2	Australien / Neuseeland	1
FCD60	jis	600-3	as-nzs
FCD600	jis	Bulgarien	1
Russland / GUS	2	600-2	bds
VCH60	gost	Belgien	1
B460	gost	FNG60-2	nbn
Italien	2	Niederlande	1
GS600-2	uni	GN60	nen
GS600-3	uni	Finnland	1
Polen	2	GRP600	sfs
Zs60003	pn		
ZS6002	pn		
Österreich	2		
GGG600	onorm		
SG60	onorm		

Hinweis zur Verwendung. Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkzeugezeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

Anfrage zu EN-GJS-600-3

Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

Anfrage starten

DATENBLATT ONLINE	WERKSTOFFSUCHE	WERKSTOFFNUMMER	STAND
Zur Werkstoffseite	Alle Werkstoffe durchsuchen	EN-JS1060	22.08.2026