

WERKSTOFFNUMMER 1.4404 · KLASSE 1.4

# 000X17H13M2

## Werkstoffnummer 1.4404

auch geführt als X2CrNiMo17-12-2


Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte  
sowie 147 Normbezeichnungen aus 24 Regionen.

|                                      |                                                    |                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| DICHTE<br><b>8</b> g/cm <sup>3</sup> | WEITERE BEZEICHNUNGEN<br><b>147</b> in 24 Regionen | KENNWERTE<br><b>10</b> erfasst |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|


### Chemische Zusammensetzung

Massenanteil in %

Was diese Legierung ist



Logarithmischer Maßstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade für Dekade.



Der Maßstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.

### Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Die Zusammensetzung dieser Sorte liegt außerhalb des validierten Bereichs des veröffentlichten Modells (ein niedriglegiertes Zusammensetzungsfenster), daher wird hier keine Umwandlungstemperatur vorhergesagt.

Mechanische Eigenschaften

8 Kennwerte in 3 Zuständen

| ZUSTAND · ABMESSUNG    | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% | HB  | HRB | HV  |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-----|-----|-----|
| Plate/Sheet Hot-rolled | 520                     | 205                     | 40     | –   | –   | –   |
| Hot-rolled             | –                       | –                       | –      | 187 | 90  | 200 |
| SOFT ANNEALED          |                         |                         |        |     |     | HB  |
| Soft annealed          |                         |                         |        |     |     | 215 |
| SOLUTION ANNEALED      |                         |                         |        |     |     | HB  |
| Solution annealed      |                         |                         |        |     |     | 200 |

Physikalische Eigenschaften

1 Kennwerte

| KENNWERT | WERT | EINHEIT           |
|----------|------|-------------------|
| Dichte   | 8    | g/cm <sup>3</sup> |

Wärmebehandlung

5 Verfahren

| SCHRITT                                               | TEMPERATUR                 | MEDIUM |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| source joins the operations with + / procedural order |                            |        |
| Lösungsglühen                                         | Temperatur nicht angegeben | —      |
| Lösungsglühen                                         | Temperatur nicht angegeben | —      |
| Lösungsglühen                                         | Temperatur nicht angegeben | —      |
| source joins the operations with + / procedural order |                            |        |
| Lösungsglühen                                         | Temperatur nicht angegeben | —      |
| Lösungsglühen                                         | Temperatur nicht angegeben | —      |
| source joins the operations with + / procedural order |                            |        |
| Lösungsglühen                                         | Temperatur nicht angegeben | —      |
| Lösungsglühen                                         | Temperatur nicht angegeben | —      |
| Vergüten                                              | Temperatur nicht angegeben | —      |
| source joins the operations with + / procedural order |                            |        |
| Lösungsglühen                                         | Temperatur nicht angegeben | —      |
| Glühen                                                | Temperatur nicht angegeben | —      |

147 Bezeichnungen · 4 als identisch belegt

Steel Equivalents · [steelequivalents.com](http://steelequivalents.com)    Angaben ohne Gewähr · kein Ersatz für eine Abnahmeprüfbescheinigung    Seite 3 von 5

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Japan</b>                                    | 7                                |
| SCS16                                           | jis                              |
| SUS 316LFB                                      | jis                              |
| SUS 316LTBS                                     | jis                              |
| SUS 316LTP                                      | jis                              |
| SUS F 316L                                      | jis                              |
| SUS316                                          | jis                              |
| SUS316L                                         | jis                              |
| <b>Spanien</b>                                  | 6                                |
| 12-03                                           | une                              |
| F.310.K                                         | une                              |
| F.3533                                          | une                              |
| F.3533-X2CrNiMo17                               | une                              |
| F.3537                                          | une                              |
| X2CrNiMo17132                                   | une                              |
| <b>Italien</b>                                  | 6                                |
| 316LM1                                          | uni                              |
| X2CrNiMo17-12                                   | uni                              |
| X2CrNiMo17-13                                   | uni                              |
| X2CrNiMo17-13KG                                 | uni                              |
| X2CrNiMo17-17-12                                | uni                              |
| X2CrNiMo18-14-3                                 | uni                              |
| <b>Russland / GUS</b>                           | 5                                |
| 000X17H13M2                                     | gost                             |
| 03Ch17N13M2                                     | gost                             |
| 03KH17N14M3                                     | gost                             |
| 03X17H13M2                                      | gost                             |
| 03X17H14M3                                      | gost                             |
| <b>Tschechien</b>                               | 4                                |
| 17346                                           | csn                              |
| 17349                                           | csn                              |
| 17350                                           | csn                              |
| 17359VN                                         | csn                              |
| <b>Europa</b>                                   | 3                                |
| 1.4404                                          | din-en                           |
| X2CrNiMo17-12-2                                 | Eigener Name der Sorte<br>din-en |
| X2CrNiMo17-13-2                                 | Eigener Name der Sorte<br>din-en |
| <b>Vereinigte Staaten / Luft- und Raumfahrt</b> | 3                                |
| 5507                                            | ams                              |
| 5584                                            | ams                              |
| 5653                                            | ams                              |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>China</b>                   | 3      |
| 00Cr17Ni14Mo2                  | gb     |
| 00Cr17Ni14Mo3                  | gb     |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti                 | gb     |
| <b>Schweden</b>                | 3      |
| 2343                           | ss     |
| 2348                           | ss     |
| 2353                           | ss     |
| <b>Polen</b>                   | 3      |
| 00H17N13M2                     | pn     |
| 00H17N14M2                     | pn     |
| 00H17N14M2                     | pn     |
| <b>Ungarn</b>                  | 2      |
| KO38LC                         | msz    |
| X2CrNiMo18-14-3                | msz    |
| <b>Österreich</b>              | 2      |
| X2CrNiMo17-13-2KKW             | onorm  |
| X2CrNiMo18-14-3KW              | onorm  |
| <b>Finnland</b>                | 2      |
| 750                            | sfs    |
| X2CrNiMo17-13-3                | sfs    |
| <b>Südkorea</b>                | 2      |
| STS316L                        | ks     |
| STSF316L                       | ks     |
| <b>International</b>           | 1      |
| Type19                         | iso    |
| <b>Slowakei</b>                | 1      |
| 17 349                         | stn    |
| <b>Brasilien</b>               | 1      |
| 316 L                          | abnt   |
| <b>ehemaliges Jugoslawien</b>  | 1      |
| Č.45707                        | jus    |
| <b>Rumänien</b>                | 1      |
| 2MoNiCr175                     | stas   |
| <b>Australien / Neuseeland</b> | 1      |
| 316L                           | as-nzs |
| <b>Bulgarien</b>               | 1      |
| X2CrNiMo18-14-3                | bds    |

**Hinweis zur Verwendung.** Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

**Anfrage zu 000X17H13M2**  
Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

Anfrage starten

| DATENBLATT ONLINE  | WERKSTOFFSUCHE              | WERKSTOFFNUMMER | STAND      |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Zur Werkstoffseite | Alle Werkstoffe durchsuchen | 1.4404          | 22.08.2026 |