

WERKSTOFFNUMMER 1.4625 · KLASSE 1.4

SUS 303Se

Werkstoffnummer 1.4625

auch geführt als X12CrNiSe18-9


Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte
sowie 23 Normbezeichnungen aus 6 Regionen.

DICHTE 7.85 g/cm ³	WEITERE BEZEICHNUNGEN 23 in 6 Regionen	KENNWERTE 9 erfasst
---	--	-------------------------------


Chemische Zusammensetzung

Massenanteil in %

Was diese Legierung ist



Logarithmischer Maßstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade für Dekade.



Der Maßstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.

Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Für eine Vorhersage der Umwandlungstemperatur dieser Sorte liegt keine ausreichend erfasste Zusammensetzung vor — es fehlt: Mo.

Mechanische Eigenschaften

4 Kennwerte in 1 Zuständen

ZUSTAND · ABMESSUNG	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	Z %
Bars/Rods	520	205	40	50

Physikalische Eigenschaften

1 Kennwerte

KENNWERT	WERT	EINHEIT
Dichte	7.85	g/cm ³

Bezeichnungen in den einzelnen Normen

23 Bezeichnungen · 3 als identisch belegt

Vereinigte Staaten		16	Vereinigte Staaten / Luft- und Raumfahrt	3
S30323	Eigener Name der Sorte	uns	5640	ams
303 Se	Eigener Name der Sorte	aisi-sae	5641	ams
30303Se		aisi-sae	5738	ams
A194		astm	Europa	1
A314		astm		
A320		astm	X12CrNiSe18-9	din-en
A473		astm	Vereinigtes Königreich	1
A511		astm		
A581		astm	303S41	bs
A582		astm	Japan	1
A895		astm		
F593		astm	SUS 303Se	jis
F594		astm	China	1
F738		astm		
F836		astm		
F880		astm	Y1Cr18Ni9Se	gb

Hinweis zur Verwendung. Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

Anfrage zu SUS 303Se

Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

Anfrage starten

DATENBLATT ONLINE	WERKSTOFFSUCHE	WERKSTOFFNUMMER	STAND
Zur Werkstoffseite	Alle Werkstoffe durchsuchen	1.4625	22.08.2026