

WERKSTOFFNUMMER EN-JL1030

FGG20

Werkstoffnummer EN-JL1030

auch geführt als EN-GJL-200

Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte sowie 37 Normbezeichnungen aus 22 Regionen.

DICHTE 7.85 g/cm³	WEITERE BEZEICHNUNGEN 37 in 22 Regionen	KENNWERTE 2 erfasst
-----------------------------	---	-------------------------------

Chemische Zusammensetzung

Massenanteil in %

Für diese Werkstoffnummer liegt uns keine belegte chemische Zusammensetzung vor.

Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Für eine Vorhersage der Umwandlungstemperatur dieser Sorte liegt keine ausreichend erfasste Zusammensetzung vor — es fehlt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Physikalische Eigenschaften

2 Kennwerte

KENNWERT	WERT	EINHEIT
Dichte	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Bezeichnungen in den einzelnen Normen

37 Bezeichnungen · 3 als identisch belegt

Vereinigte Staaten	5	Vereinigtes Königreich	3
F12101 Eigener Name der Sorte	uns	200	bs
A48-30B	aisi-sae	220	bs
Class30B	aisi-sae	Grade 220	bs
No 30 B	aisi-sae		
No.30	aisi-sae		

Frankreich	3
FGL200	afnor
Ft 20 D	afnor
Ft20	afnor
Schweden	3
O120	ss
O120-00	ss
O120	ss
Europa	2
EN-GJL-200 Eigener Name der Sorte	din-en
GG-20 Eigener Name der Sorte	din-en
Japan	2
FC20	jis
FC200	jis
Russland / GUS	2
SCH20	gost
C420	gost
Polen	2
Z120	pn
ZI200	pn
Österreich	2
GG20	onorm
GG200	onorm
Spanien	1
FG20	une

International	1
200	iso
China	1
HT200	gb
Italien	1
G20	uni
Tschechien	1
422420	csn
Lateinamerika	1
FG200	copant
Ungarn	1
OV20	msz
Rumänien	1
FC200	stas
Australien / Neuseeland	1
T220	as-nzs
Bulgarien	1
Vch20	bds
Belgien	1
FGG20	nbn
Niederlande	1
GG20	nen
Taiwan	1
FC200	cns

Hinweis zur Verwendung. Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

Anfrage zu FG20

Anfrage starten

Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

DATENBLATT ONLINE	WERKSTOFFSUCHE	WERKSTOFFNUMMER	STAND
Zur Werkstoffseite	Alle Werkstoffe durchsuchen	EN-JL1030	22.08.2026