

WERKSTOFFNUMMER 1.1545 · KLASSE 1.1

# Č.1940

## Werkstoffnummer 1.1545

auch geführt als C105U

Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte  
sowie 67 Normbezeichnungen aus 19 Regionen.

| DICHTE                        | WEITERE BEZEICHNUNGEN    | KENNWERTE        |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>67</b> in 19 Regionen | <b>8</b> erfasst |


### Chemische Zusammensetzung

Massenanteil in %

Was diese Legierung ist



Logarithmischer Maßstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade für Dekade.



Der Maßstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.

### Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Für eine Vorhersage der Umwandlungstemperatur dieser Sorte liegt keine ausreichend erfasste Zusammensetzung vor —  
es fehlt: Ni, Cr, Mo.

Mechanische Eigenschaften

10 Kennwerte in 3 Zuständen

| ZUSTAND · ABMESSUNG                  | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>% | HB  |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|-----|
| Rolled stock hotrolled, GOST 1414-75 | 410                     | –                       | 22      | 34     | –   |
| Rolled stock, GOST 1414-75           | 490                     | 390                     | 10      | –      | –   |
| Rolled stock GOST 1414-75            | –                       | –                       | –       | –      | 207 |
| ZUSTAND · ABMESSUNG                  | HB                      |                         | HRC     |        |     |
| ( SK3 ) Annealed                     | 212                     |                         | –       |        |     |
| ( SK3 ) Quenched and tempered        | –                       |                         | 61      |        |     |
| SOFT ANNEALED                        |                         |                         | HB      |        |     |
| Soft annealed                        |                         |                         | 212     |        |     |

Physikalische Eigenschaften

3 Kennwerte

| KENNWERT | WERT | EINHEIT           |
|----------|------|-------------------|
| Dichte   | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

Technologische Kennwerte

| KENNWERT               | WERT            | EINHEIT |
|------------------------|-----------------|---------|
| Flockenempfindlichkeit | not predisposed |         |
| Anlassversprödung      | not predisposed |         |

Bezeichnungen in den einzelnen Normen

67 Bezeichnungen · 4 als identisch belegt

| Vereinigte Staaten                            | 11       | Russland / GUS | 6     |
|-----------------------------------------------|----------|----------------|-------|
| T72301                                        | uns      | U10A           | gost  |
| W110                                          | uns      | U10A           | gost  |
| G51320                                        | aisi-sae | U11            | gost  |
| T72301                                        | aisi-sae | U11A           | gost  |
| T72305                                        | aisi-sae | Y10A           | gost  |
| W1                                            | aisi-sae | Y11            | gost  |
| W110 <span>Eigener Name der Sorte</span>      | aisi-sae |                |       |
| W110 przybliż                                 | aisi-sae | Frankreich     | 5     |
| W1C 1,00% <span>Eigener Name der Sorte</span> | aisi-sae | C105E2U        | afnor |
| W210                                          | aisi-sae | XC100          | afnor |
| W5                                            | aisi-sae | Y1-105         | afnor |
|                                               |          | Y105           | afnor |
|                                               |          | Y120           | afnor |

|                               |     |                                            |        |
|-------------------------------|-----|--------------------------------------------|--------|
| <b>Japan</b>                  | 5   | <b>Europa</b>                              | 3      |
| SK105                         | jis | 1.1545                                     | din-en |
| SK3                           | jis | C105U <span>Eigener Name der Sorte</span>  | din-en |
| SK3 / SK4 przybliż.           | jis | C105W1 <span>Eigener Name der Sorte</span> | din-en |
| SK4                           | jis |                                            |        |
| SUP4                          | jis | <b>Italien</b>                             | 3      |
| <b>Polen</b>                  | 5   | C100KU                                     | uni    |
| N10                           | pn  | C120KU                                     | uni    |
| N10E                          | pn  | C36KU                                      | uni    |
| N11                           | pn  | <b>International</b>                       | 2      |
| N11E                          | pn  | C105U                                      | iso    |
| stal węglowa                  | pn  | CT105                                      | iso    |
| <b>Vereinigtes Königreich</b> | 4   | <b>China</b>                               | 2      |
| O60A96                        | bs  | T10                                        | gb     |
| BW1A                          | bs  | T10A                                       | gb     |
| BW1B                          | bs  |                                            |        |
| BW2                           | bs  | <b>Schweden</b>                            | 2      |
| <b>Spanien</b>                | 4   | 1880                                       | ss     |
| C102                          | une | 2900                                       | ss     |
| F.5118                        | une |                                            |        |
| F.515                         | une | <b>Rumänien</b>                            | 2      |
| F.516                         | une | OSC10                                      | stas   |
|                               |     | OSC11                                      | stas   |
| <b>Ungarn</b>                 | 4   | <b>Österreich</b>                          | 2      |
| S101                          | msz | BOHLERK990                                 | onorm  |
| S102                          | msz | K990                                       | onorm  |
| S111                          | msz |                                            |        |
| S112                          | msz | <b>Tschechien</b>                          | 1      |
| <b>Bulgarien</b>              | 4   | 19191                                      | csn    |
| C105U                         | bds | <b>Slowakei</b>                            | 1      |
| U10A                          | bds | 19 191                                     | stn    |
| U11                           | bds |                                            |        |
| U11A                          | bds | <b>Serbien</b>                             | 1      |
|                               |     | Č.1940                                     | srps   |

**Hinweis zur Verwendung.** Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

### Anfrage zu Č.1940

Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

Anfrage starten

| DATENBLATT ONLINE  | WERKSTOFFSUCHE              | WERKSTOFFNUMMER | STAND      |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Zur Werkstoffseite | Alle Werkstoffe durchsuchen | 1.1545          | 22.08.2026 |