

WERKSTOFFNUMMER 2.4662 · KLASSE 2.4

# MH-16

## Werkstoffnummer 2.4662

auch geführt als NiCr13Mo6Ti3

Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte  
sowie 9 Normbezeichnungen aus 5 Regionen.

| DICHTE                        | WEITERE BEZEICHNUNGEN  | KENNWERTE         |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>9</b> in 5 Regionen | <b>15</b> erfasst |

### Chemische Zusammensetzung


Massenanteil in %

Was diese Legierung ist



● Eisen — der Rest, den keine Norm angibt — 33.9 % ● Ni — 42.5 % ● Cr — 12.5 % ● Mo — 5.8 % ● Spuren & Verunreinigungen · 5.3 %

Logarithmischer Maßstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade für Dekade.



Der Maßstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.

Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Die Zusammensetzung dieser Sorte liegt außerhalb des validierten Bereichs des veröffentlichten Modells (ein niedriglegiertes Zusammensetzungsfenster), daher wird hier keine Umwandlungstemperatur vorhergesagt.

Physikalische Eigenschaften

1 Kennwerte

| KENNWERT | WERT | EINHEIT |
|----------|------|---------|
| Dichte   | 7.85 | g/cm³   |

Bezeichnungen in den einzelnen Normen

9 Bezeichnungen · 2 als identisch belegt

|                                            |          |                                                  |        |
|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------|
| Vereinigte Staaten                         | 3        | Vereinigte Staaten / Luft- und Raumfahrt         | 2      |
| N09901                                     | uns      | 5660                                             | ams    |
| N09911 <span>Eigener Name der Sorte</span> | uns      | 5661                                             | ams    |
| 5660C                                      | aisi-sae |                                                  |        |
| Frankreich                                 | 2        | Europa                                           | 1      |
| Z8 NC D38                                  | afnor    | NiCr13Mo6Ti3 <span>Eigener Name der Sorte</span> | din-en |
| Z8 NCDT 42                                 | afnor    | Schweden                                         | 1      |
|                                            |          | MH-16                                            | ss     |

**Hinweis zur Verwendung.** Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

Anfrage zu MH-16

Anfrage starten

Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

|                    |                             |                 |            |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| DATENBLATT ONLINE  | WERKSTOFFSUCHE              | WERKSTOFFNUMMER | STAND      |
| Zur Werkstoffseite | Alle Werkstoffe durchsuchen | 2.4662          | 22.08.2026 |