

WERKSTOFFNUMMER 1.0416 · KLASSE 1.0

# OT400-3

## Werkstoffnummer 1.0416

auch geführt als C18D


Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte  
sowie 34 Normbezeichnungen aus 17 Regionen.

| DICHTE                        | WEITERE BEZEICHNUNGEN    | KENNWERTE         |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>34</b> in 17 Regionen | <b>18</b> erfasst |

### Chemische Zusammensetzung

Massenanteil in %

Was diese Legierung ist



Logarithmischer Maßstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade für Dekade.



Der Maßstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.

Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

aus der Zusammensetzung berechnet · °C

|                             |                             |                             |                            |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| VORHERGESAGTE AE3<br>819 °C | VORHERGESAGTE AE1<br>722 °C | VORHERGESAGTE ACM<br>423 °C | VORHERGESAGTE BS<br>592 °C |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|

Mechanische Eigenschaften

5 Kennwerte in 1 Zuständen

|                                                 |             |             |         |        |              |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------|--------------|
| NORMALIZING 910 - 930°C, DRAWING<br>670 - 690°C | RM<br>N/mm² | RE<br>N/mm² | A5<br>% | Z<br>% | KCU<br>kJ/m² |
| to 100                                          | 392         | 196         | 24      | 35     | 491          |

Physikalische Eigenschaften

8 Kennwerte

| ZUSTAND · ABMESSUNG  | RHO<br>g/cm³ | ALPHA<br>10 <sup>-6</sup> /K | LAMBDA<br>W/(m·K) | CP<br>J/(kg·K) |
|----------------------|--------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| 20                   | 7.82         | –                            | –                 | –              |
| 100                  | –            | 11.9                         | 78                | 470            |
| 200                  | –            | 12.5                         | 67                | 479            |
| 400                  | –            | 13.6                         | 48                | 517            |
| 500                  | –            | 14.2                         | 41                | –              |
| 600                  | –            | –                            | –                 | 571            |
| KENNWERT             |              | WERT                         |                   | EINHEIT        |
| Dichte               |              | 7.85                         |                   | g/cm³          |
| Umwandlungspunkt Ac1 |              | 735                          |                   | °C             |
| Umwandlungspunkt Ac3 |              | 863                          |                   | °C             |
| Umwandlungspunkt Ar3 |              | 840                          |                   | °C             |
| Umwandlungspunkt Ar1 |              | 685                          |                   | °C             |

Technologische Kennwerte

|                        |                      |         |
|------------------------|----------------------|---------|
| KENNWERT               | WERT                 | EINHEIT |
| Schweißbeignung        | without limitations. |         |
| Flockenempfindlichkeit | not predisposed      |         |
| Anlassversprödung      | not predisposed      |         |

## Bezeichnungen in den einzelnen Normen

34 Bezeichnungen · 3 als identisch belegt

|                                              |          |                       |       |
|----------------------------------------------|----------|-----------------------|-------|
| <b>Vereinigte Staaten</b>                    | 4        | <b>Italien</b>        | 2     |
| G10170 <small>Eigener Name der Sorte</small> | uns      | FeG400                | uni   |
| 1017 <small>Eigener Name der Sorte</small>   | aisi-sae | FeG42                 | uni   |
| Gr.N1                                        | aisi-sae |                       |       |
| J01700                                       | aisi-sae | <b>Tschechien</b>     | 2     |
|                                              |          | 422 630               | csn   |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>                | 3        | 422 633               | csn   |
| AM1                                          | bs       |                       |       |
| AW1                                          | bs       | <b>Polen</b>          | 2     |
| CLA9                                         | bs       | L400                  | pn    |
|                                              |          | LII400                | pn    |
| <b>Japan</b>                                 | 3        |                       |       |
| S17C                                         | jis      | <b>Ungarn</b>         | 2     |
| SC360                                        | jis      | Ao400                 | msz   |
| SC37                                         | jis      | Ao400FK               | msz   |
|                                              |          |                       |       |
| <b>Europa</b>                                | 2        | <b>Rumänien</b>       | 2     |
| C18D <small>Eigener Name der Sorte</small>   | din-en   | OT400-1               | stas  |
| GS38                                         | din-en   | OT400-3               | stas  |
|                                              |          |                       |       |
| <b>Frankreich</b>                            | 2        | <b>Bulgarien</b>      | 2     |
| 20-40M                                       | afnor    | 15LI                  | bds   |
| E20-40M                                      | afnor    | 15LII                 | bds   |
|                                              |          |                       |       |
| <b>International</b>                         | 2        | <b>Russland / GUS</b> | 1     |
| 20-40                                        | iso      | 15L                   | gost  |
| 200-400                                      | iso      |                       |       |
|                                              |          | <b>Schweden</b>       | 1     |
| <b>China</b>                                 | 2        | 1035                  | ss    |
| 15                                           | gb       |                       |       |
| ZG200-400                                    | gb       | <b>Österreich</b>     | 1     |
|                                              |          | GS38                  | onorm |
|                                              |          |                       |       |
|                                              |          | <b>Taiwan</b>         | 1     |
|                                              |          | SC(37)C               | cns   |

**Hinweis zur Verwendung.** Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

## Anfrage zu OT400-3

Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

[Anfrage starten](#)

DATENBLATT ONLINE

Zur Werkstoffseite

WERKSTOFFSUCHE

Alle Werkstoffe durchsuchen

WERKSTOFFNUMMER

1.0416

STAND

22.08.2026