

WERKSTOFFNUMMER 1.1274 · KLASSE 1.1

# A-5117

## Werkstoffnummer 1.1274

auch geführt als C100S


Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte  
sowie 26 Normbezeichnungen aus 13 Regionen.

| DICHTE                        | WEITERE BEZEICHNUNGEN    | KENNWERTE        |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>26</b> in 13 Regionen | <b>9</b> erfasst |


### Chemische Zusammensetzung

Massenanteil in %

Was diese Legierung ist



Logarithmischer Maßstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade für Dekade.



Der Maßstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.

### Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Die Zusammensetzung dieser Sorte liegt außerhalb des validierten Bereichs des veröffentlichten Modells (ein niedriglegiertes Zusammensetzungsfenster), daher wird hier keine Umwandlungstemperatur vorhergesagt.

Mechanische Eigenschaften

7 Kennwerte in 6 Zuständen

|                       |             |           |
|-----------------------|-------------|-----------|
| SOFT ANNEALED         | RM<br>N/mm² | A80<br>%  |
| 0.3 – 3               | 690         | 13        |
| COLD ROLLED           | RM<br>N/mm² |           |
| 0.3 – 3               |             | 1200      |
| QUENCHED AND TEMPERED | RM<br>N/mm² |           |
| 0.3 – 3               |             | 1200–2100 |
| SOFT ANNEALED         |             | HV        |
| Soft annealed         |             | 220       |
| COLD ROLLED           |             | HV        |
| Cold rolled           |             | 325       |
| QUENCHED AND TEMPERED |             | HV        |
| Quenched and tempered |             | 370–630   |

Physikalische Eigenschaften

1 Kennwerte

|          |      |         |
|----------|------|---------|
| KENNWERT | WERT | EINHEIT |
| Dichte   | 7.85 | g/cm³   |

Bezeichnungen in den einzelnen Normen

26 Bezeichnungen · 4 als identisch belegt

|                                            |        |                                            |          |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------|
| Japan                                      | 4      | Frankreich                                 | 3        |
| SK 4                                       | jis    | C100RR                                     | afnor    |
| SK4-CSP                                    | jis    | E100                                       | afnor    |
| SK95-CSP                                   | jis    | XC100                                      | afnor    |
| SUP 4                                      | jis    |                                            |          |
| Europa                                     | 3      | Spanien                                    | 3        |
| 1.1274                                     | din-en | A-5117                                     | une      |
| C100S <span>Eigener Name der Sorte</span>  | din-en | C 102                                      | une      |
| Ck 101 <span>Eigener Name der Sorte</span> | din-en | F.5117                                     | une      |
| Vereinigtes Königreich                     | 3      | Vereinigte Staaten                         | 2        |
| 060A96                                     | bs     | G10950 <span>Eigener Name der Sorte</span> | uns      |
| CS95                                       | bs     | 1095 <span>Eigener Name der Sorte</span>   | aisi-sae |
| HS95                                       | bs     |                                            |          |

|                      |     |                                |        |
|----------------------|-----|--------------------------------|--------|
| <b>Italien</b>       | 2   | <b>Brasilien</b>               | 1      |
| <b>C100</b>          | uni | <b>1095</b>                    | abnt   |
| <b>E4</b>            | uni |                                |        |
| <b>International</b> | 1   | <b>Lateinamerika</b>           | 1      |
| <b>CS95</b>          | iso | <b>1095</b>                    | copant |
| <b>Schweden</b>      | 1   | <b>Australien / Neuseeland</b> | 1      |
| <b>1870</b>          | ss  | <b>K1095</b>                   | as-nzs |
|                      |     | <b>Rumänien</b>                | 1      |
|                      |     | <b>OSC 10</b>                  | stas   |

**Hinweis zur Verwendung.** Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

### Anfrage zu A-5117

Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

[Anfrage starten](#)

#### DATENBLATT ONLINE

Zur Werkstoffseite

#### WERKSTOFFSUCHE

Alle Werkstoffe durchsuchen

#### WERKSTOFFNUMMER

1.1274

#### STAND

08.09.2026