

WERKSTOFFNUMMER EN-JL1020

EN-JL1020

Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte sowie 37 Normbezeichnungen aus 22 Regionen.

DICHTE 7.85 g/cm³	WEITERE BEZEICHNUNGEN 37 in 22 Regionen	KENNWERTE 2 erfasst
-----------------------------	---	-------------------------------

Chemische Zusammensetzung

Massenanteil in %

Für diese Werkstoffnummer liegt uns keine belegte chemische Zusammensetzung vor.

Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Für eine Vorhersage der Umwandlungstemperatur dieser Sorte liegt keine ausreichend erfasste Zusammensetzung vor — es fehlt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Physikalische Eigenschaften

2 Kennwerte

KENNWERT	WERT	EINHEIT
Dichte	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Bezeichnungen in den einzelnen Normen

37 Bezeichnungen · 4 als identisch belegt

Vereinigte Staaten		6	Vereinigtes Königreich		3
F11401	Eigener Name der Sorte	uns	150		bs
F11701	Eigener Name der Sorte	uns	Gr.150		bs
A48-25B		aisi-sae	Grade 150		bs
C1.25B		aisi-sae			
No 25 B		aisi-sae	Schweden		3
No.25		aisi-sae	0115		ss
			0115-00		ss
			0115		ss

Europa	2	China	1
EN-GJL-150 Eigener Name der Sorte	din-en	HT150	gb
GG-15 Eigener Name der Sorte	din-en		
Frankreich	2	Italien	1
FGL150	afnor	G15	uni
Ft 15 D	afnor	Tschechien	1
		422415	csn
Japan	2	Lateinamerika	1
FC15	jis	FG150	copant
FC150	jis		
Russland / GUS	2	Ungarn	1
SCH15	gost	OV15	msz
C415	gost		
Polen	2	Rumänien	1
Z115	pn	FC150	stas
Z1150	pn		
Österreich	2	Australien / Neuseeland	1
GG15	onorm	T150	as-nzs
GG150	onorm	Bulgarien	1
		Vch15	bds
Spanien	1	Belgien	1
FG15	une	FGG15	nbn
International	1	Niederlande	1
150	iso	GG15	nen
		Taiwan	1
		FC150	cns

Hinweis zur Verwendung. Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

Anfrage zu EN-JL1020

Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

[Anfrage starten](#)

DATENBLATT ONLINE

Zur Werkstoffseite

WERKSTOFFSUCHE

Alle Werkstoffe durchsuchen

WERKSTOFFNUMMER

EN-JL1020

STAND

22.08.2026