

WERKSTOFFNUMMER EN-JS1073

EN-JS1073

Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte sowie 31 Normbezeichnungen aus 18 Regionen.

DICHTE 7.85 g/cm³	WEITERE BEZEICHNUNGEN 31 in 18 Regionen	KENNWERTE 1 erfasst
-----------------------------	---	-------------------------------

Chemische Zusammensetzung

Massenanteil in %

Für diese Werkstoffnummer liegt uns keine belegte chemische Zusammensetzung vor.

Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Für eine Vorhersage der Umwandlungstemperatur dieser Sorte liegt keine ausreichend erfasste Zusammensetzung vor — es fehlt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Physikalische Eigenschaften			1 Kennwerte
KENNWERT	WERT	EINHEIT	
Dichte	7.85	g/cm³	

Bezeichnungen in den einzelnen Normen	31 Bezeichnungen · 2 als identisch belegt
Frankreich5	Vereinigtes Königreich2
400/17afnor	420-12bs
FCS 400-12afnor	SNG 420bs
FGS370-17afnor	International2
FGS400-12afnor	400-12iso
FGS400-15afnor	400-15iso
Europa2	Japan2
EN-GJS-400-15C Eigener Name der Sorte din-en	FCD40 jis
GGG-40 Eigener Name der Sorte din-en	FCD400 jis

China	2
QT400-15	gb
QT400-18	gb
Russland / GUS	2
VCH40	gost
B440	gost
Italien	2
GS 370-17	uni
GS400-12	uni
Schweden	2
07 17-02	ss
0717-00	ss
Australien / Neuseeland	2
0717-02	as-nzs
300-17	as-nzs
Vereinigte Staaten	1
60-40-18	aisi-sae

Spanien	1
FGE 38-17	une
Tschechien	1
422304	csn
Polen	1
Zs40015	pn
Bulgarien	1
380-17	bds
Österreich	1
SG38	onorm
Belgien	1
FNG38-17	nbn
Finnland	1
GRP400	sfs

Hinweis zur Verwendung. Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

Anfrage zu EN-JS1073

Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

[Anfrage starten](#)

DATENBLATT ONLINE

Zur Werkstoffseite

WERKSTOFFSUCHE

Alle Werkstoffe durchsuchen

WERKSTOFFNUMMER

EN-JS1073

STAND

22.08.2026