

NÚMERO DE MATERIAL EN-JL1020

FGL150

N.º de material EN-JL1020

también figura como EN-GJL-150

Composición química, valores mecánicos y físicos y 37 designaciones normalizadas de 22 regiones.

DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 37 en 22 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 2 registrados
-------------------------------	---	--

Composición química

Fracción másica en %

No disponemos de composición química documentada para este número de material.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propiedades físicas

2 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Designaciones en las distintas normas

37 designaciones · 4 documentadas como idénticas

Estados Unidos6		España1	
F11401	Nombre propio de la calidaduns	FG15	une
F11701	Nombre propio de la calidaduns	Internacional1	
A48-25B	aisi-sae	150	iso
C1.25B	aisi-sae	China1	
No 25 B	aisi-sae	HT150	gb
No.25	aisi-sae	Italia1	
Reino Unido3		G15	uni
150	bs	Chequia1	
Gr.150	bs	422415	csn
Grade 150	bs	Latinoamérica1	
Suecia3		FG150	copant
O115	ss	Hungría1	
O115-00	ss	OV15	msz
O115	ss	Rumanía1	
Europa2		FC150	stas
EN-GJL-150	Nombre propio de la calidaddin-en	Australia / Nueva Zelanda1	
GG-15	Nombre propio de la calidaddin-en	T150	as-nzs
Francia2		Bulgaria1	
FGL150	afnor	Vch15	bds
Ft 15 D	afnor	Bélgica1	
Japón2		FGG15	nbn
FC15	jis	Países Bajos1	
FC150	jis	GG15	nen
Rusia / CEI2		Taiwán1	
SCH15	gost	FC150	cns
C415	gost		
Polonia2			
Z115	pn		
ZI150	pn		
Austria2			
GG15	onorm		
GG150	onorm		

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre FGL150

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	EN-JL1020	23 ago 2026