

NÚMERO DE MATERIAL 1.4835 · CLASE 1.4

253MA

N.º de material 1.4835

también figura como X7CrNiSiNc21-11


Composición química, valores mecánicos y físicos y 12 designaciones normalizadas de 4 regiones.

DENSIDAD 7.8 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 12 en 4 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 10 registrados
------------------------------	--	---


Composición química

Fracción másica en %

Qué es esta aleación



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Mo.

Propiedades mecánicas

1 valores en 1 estados

SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	210

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.8	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

12 designaciones · 4 documentadas como idénticas

Estados Unidos8		Europa2	
S30815	Nombre propio de la calidaduns	X7CrNiSiNcE21-11	Nombre propio de la calidaddin-en
253MA	Nombre propio de la calidadaisi-sae	X9CrNiSiNcE21-11-2	Nombre propio de la calidaddin-en
S30815	aisi-sae	Internacional1	
A182	astm	X7CrNiSiNcE21-11iso	
A240	astm	Suecia1	
A276	astm	2368ss	
A312	astm		
A479	astm		

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre 253MA

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

Iniciar una consulta

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.4835	23 ago 2026