

NÚMERO DE MATERIAL EN-JM1160

6004

N.º de material EN-JM1160

también figura como EN-GJMB-550-4

Composición química, valores mecánicos y físicos y 11 designaciones normalizadas de 9 regiones.

DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 11 en 9 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 1 registrados
-------------------------------	--	--

Composición química

Fracción másica en %

No disponemos de composición química documentada para este número de material.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propiedades mecánicas

3 valores en 1 estados

ESTADO · DIMENSIÓN	RM N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	539	3–4	–
GOST 1215-79	–	–	192–241

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

11 designaciones · 2 documentadas como idénticas

Europa	2	Francia	1
EN-GJMB-550-4	Nombre propio de la calidad din-en	MN550-4	afnor
GTS-55-04	Nombre propio de la calidad din-en		
Rusia / CEI	2	Japón	1
KCH55-4	gost	FCMP540	jis
K455-4	gost		
Estados Unidos	1	Italia	1
6004	aisi-sae	P55-04	uni
		Chequia	1
Reino Unido	1	422555	csn
P55-04	bs	Polonia	1
		Zcp55004	pn

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre 6004

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	EN-JM1160	23 ago 2026