

NÚMERO DE MATERIAL 1.1120 · CLASE 1.1

A352GrLCC

N.º de material 1.1120


también figura como G19Mn5

Composición química, valores mecánicos y físicos y 29 designaciones normalizadas de 13 regiones.


DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 29 en 13 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 11 registrados
-------------------------------	---	---

Composición química

Fracción másica en %



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

calculadas a partir de la composición · °C

AE3 PREDICHA 811 °C	AE1 PREDICHA 716 °C	ACM PREDICHA 463 °C	BS PREDICHA 549 °C
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Propiedades mecánicas

6 valores en 2 estados

QUENCHING 860°C, WATER, DRAWING 600°C, AIR	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	Z %	KCU kJ/m²
Ø 25	570	340	18	45	700
ESTADO · DIMENSIÓN					HB
(annealing) , GOST 4543-71					207

Propiedades físicas

3 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Propiedades tecnológicas

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Sensibilidad a los copos	weakly predisposed	
Fragilidad de revenido	weakly predisposed	

Designaciones en las distintas normas

29 designaciones · 4 documentadas como idénticas

Estados Unidos		9	Japón		3
J02505	Nombre propio de la calidad	uns	SCA1		jis
1035		aisi-sae	SCMn1		jis
1037		aisi-sae	SCMn2		jis
A352GrLCC		aisi-sae	Chequia		2
Gr.80-40		aisi-sae	422709		csn
GrA2Q		aisi-sae	422714		csn
GrWCC		aisi-sae	Reino Unido		1
J02503		aisi-sae	Gr.A		bs
J02505		aisi-sae	Francia		1
Rusia / CEI		4	35M5		afnor
20GL		gost	Italia		1
20ГЛ		gost	G22Mn3		uni
35G		gost	Polonia		1
35Г		gost	L20G		pn
Europa		3	Hungría		1
G19Mn5	Nombre propio de la calidad	din-en	Ao20Mn6		msz
G20Mn5	Nombre propio de la calidad	din-en			
GS-20 Mn 5	Nombre propio de la calidad	din-en			

Rumanía	1	Austria	1
T20Mn14	stas	GS21Mn5	onorm
Bulgaria	1		
20L	bds		

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre A352GrLCC

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.1120	23 ago 2026