

NÚMERO DE MATERIAL 1.6562 · CLASE 1.6

E4340 Mod

N.º de material 1.6562


también figura como 40 NiCrMo 8 4

Composición química, valores mecánicos y físicos y 33 designaciones normalizadas de 9 regiones.


DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 33 en 9 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 10 registrados
-------------------------------	--	---

Composición química

Fracción másica en %



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

calculadas a partir de la composición · °C

AE3 PREDICHA 741 °C	AE1 PREDICHA 711 °C	ACM PREDICHA 619 °C	BS PREDICHA 501 °C
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

33 designaciones · 9 documentadas como idénticas

Estados Unidos		13	Europa		2
G43370	Nombre propio de la calidad	uns	40 NiCrMo 8 4	Nombre propio de la calidad	din-en
G43376	Nombre propio de la calidad	uns	40NiCrMo8-4	Nombre propio de la calidad	din-en
G43406		uns	Reino Unido		2
H43406	Nombre propio de la calidad	uns	817M40		bs
K24064	Nombre propio de la calidad	uns	S155		bs
4337	Nombre propio de la calidad	aisi-sae	Rusia / CEI		2
4340		aisi-sae	40ChN2MA		gost
E4337	Nombre propio de la calidad	aisi-sae	40KhN2MA		gost
E4340		aisi-sae	Italia		2
E4340 Mod		aisi-sae	40 NiCrMo 7		uni
E4340H	Nombre propio de la calidad	aisi-sae	NCM 4		uni
A322		astm	Polonia		2
A331		astm	34HNM		pn
Estados Unidos / Aeroespacial		8	40HNMA		pn
6257		ams	Francia		1
6359		ams	40 NCD 7		afnor
6409		ams	Turquía		1
6414		ams	Ç 4340		mke
6415		ams			
6417		ams			
6419		ams			
6484		ams			

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre E4340 Mod

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

Iniciar una consulta

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.6562	23 ago 2026