

NÚMERO DE MATERIAL EN-JL1030

No 30 B

N.º de material EN-JL1030

también figura como EN-GJL-200

Composición química, valores mecánicos y físicos y 37 designaciones normalizadas de 22 regiones.

DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 37 en 22 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 2 registrados
-------------------------------	---	--

Composición química

Fracción másica en %

No disponemos de composición química documentada para este número de material.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propiedades físicas2 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Designaciones en las distintas normas37 designaciones · 3 documentadas como idénticas

Estados Unidos		Reino Unido	
F12101	Nombre propio de la calidad	200	bs
A48-30B	aisi-sae	220	bs
Class30B	aisi-sae	Grade 220	bs
No 30 B	aisi-sae		
No.30	aisi-sae		

Francia	3	Internacional	1
FGL200	afnor	200	iso
Ft 20 D	afnor		
Ft20	afnor	China	1
		HT200	gb
Suecia	3	Italia	1
0120	ss	G20	uni
0120-00	ss		
O120	ss	Chequia	1
Europa	2	422420	csn
EN-GJL-200 Nombre propio de la calidad	din-en	Latinoamérica	1
GG-20 Nombre propio de la calidad	din-en	FG200	copant
Japón	2	Hungría	1
FC20	jis	OV20	msz
FC200	jis		
Rusia / CEI	2	Rumanía	1
SCH20	gost	FC200	stas
C420	gost		
Polonia	2	Australia / Nueva Zelanda	1
Z120	pn	T220	as-nzs
ZI200	pn		
Austria	2	Bulgaria	1
GG20	onorm	Vch20	bds
GG200	onorm	Bélgica	1
		FGG20	nbn
España	1	Países Bajos	1
FG20	une	GG20	nen
		Taiwán	1
		FC200	cns

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre No 30 B

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	EN-JL1030	23 ago 2026