

NÚMERO DE MATERIAL 2.4964 · CLASE 2.4

5537

N.º de material 2.4964

también figura como CoCr20W15Ni


Composición química, valores mecánicos y físicos y 8 designaciones normalizadas de 3 regiones.

DENSIDAD 9.1 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 8 en 3 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 11 registrados
-----------------------	--	--


Composición química

Fracción máscica en %

Qué es esta aleación



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Mo.

Propiedades físicas1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	9.1	g/cm³

Designaciones en las distintas normas8 designaciones · 3 documentadas como idénticas

Estados Unidos / Aeroespacial	4	Estados Unidos	3
5537	ams	R30605Nombre propio de la calidad	uns
5759	ams	670Nombre propio de la calidad	aisi-sae
5796	ams	F90	astm
5797	ams		
		Europa	1
		CoCr20W15NiNombre propio de la calidad	din-en

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre 5537

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	2.4964	23 ago 2026