

NÚMERO DE MATERIAL 1.1645 · CLASE 1.1

1645

N.º de material 1.1645

también figura como C105W2


Composición química, valores mecánicos y físicos y 45 designaciones normalizadas de 18 regiones.

DENSIDAD	OTRAS DESIGNACIONES	VALORES DE PROPIEDADES
7.85 g/cm ³	45 en 18 regiones	6 registrados

Composición química

Fracción másica en %

Qué es esta aleación



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni, Cr, Mo.

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

45 designaciones · 1 documentadas como idénticas

Estados Unidos7		Bulgaria3	
T72301	uns	U10	bds
G51320	aisi-sae	U11	bds
T72301	aisi-sae	U12	bds
W 1	aisi-sae	España2	
W1-9	aisi-sae	C102	une
W110	aisi-sae	F.5117C102	une
W110Extra	aisi-sae		
Francia4		Japón2	
C105E2U	afnor	SK3	jis
C120E3U	afnor	SK4	jis
Y1-90	afnor	China2	
Y2105	afnor	T10	gb
Polonia4		T11	gb
N10	pn	Hungría2	
N10E	pn	S101	msz
N11	pn	S102	msz
N11E	pn		
Reino Unido3		Austria2	
1645	bs	BOHLERK990	onorm
BW1A	bs	K990	onorm
BW1B	bs	Europa1	
Internacional3		C105W2	Nombre propio de la calidaddin-en
C105U	iso	Italia1	
CT105	iso	C100KU	uni
TC105	iso		
Rusia / CEI3		Suecia1	
U10	gost	1880	ss
U10A	gost	Rumanía1	
Y10	gost	OSC10	stas
Chequia3		Corea del Sur1	
19 192 PH	csn	STC3	ks
19191	csn		
19192	csn		

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre 1645

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA

Ver la página del material

BÚSQUEDA DE CALIDADES

Buscar en todas las calidades

N.º DE MATERIAL

1.1645

EMITIDA

23 ago 2026