

NÚMERO DE MATERIAL EN-JL1030

# 200

## N.º de material EN-JL1030

también figura como EN-GJL-200

Composición química, valores mecánicos y físicos y 37 designaciones normalizadas de 22 regiones.

|                               |                                                 |                                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DENSIDAD<br><b>7.85</b> g/cm³ | OTRAS DESIGNACIONES<br><b>37</b> en 22 regiones | VALORES DE PROPIEDADES<br><b>2</b> registrados |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|

Composición química

Fracción másica en %

No disponemos de composición química documentada para este número de material.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propiedades físicas2 valores

| PROPIEDAD | VALOR | UNIDAD |
|-----------|-------|--------|
| Densidad  | 7.85  | g/cm³  |
| nu        | 0.26  |        |

Designaciones en las distintas normas37 designaciones · 3 documentadas como idénticas

|                |                                |             |    |
|----------------|--------------------------------|-------------|----|
| Estados Unidos | 5                              | Reino Unido | 3  |
| F12101         | Nombre propio de la calidaduns | 200         | bs |
| A48-30B        | aisi-sae                       | 220         | bs |
| Class30B       | aisi-sae                       | Grade 220   | bs |
| No 30 B        | aisi-sae                       |             |    |
| No.30          | aisi-sae                       |             |    |

|                                                   |        |                           |        |
|---------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Francia                                           | 3      | Internacional             | 1      |
| FGL200                                            | afnor  | 200                       | iso    |
| Ft 20 D                                           | afnor  |                           |        |
| Ft20                                              | afnor  | China                     | 1      |
|                                                   |        | HT200                     | gb     |
| Suecia                                            | 3      | Italia                    | 1      |
| 0120                                              | ss     | G20                       | uni    |
| 0120-00                                           | ss     |                           |        |
| O120                                              | ss     | Chequia                   | 1      |
| Europa                                            | 2      | 422420                    | csn    |
| EN-GJL-200 <div>Nombre propio de la calidad</div> | din-en | Latinoamérica             | 1      |
| GG-20 <div>Nombre propio de la calidad</div>      | din-en | FG200                     | copant |
| Japón                                             | 2      | Hungría                   | 1      |
| FC20                                              | jis    | OV20                      | msz    |
| FC200                                             | jis    |                           |        |
| Rusia / CEI                                       | 2      | Rumanía                   | 1      |
| SCH20                                             | gost   | FC200                     | stas   |
| C420                                              | gost   |                           |        |
| Polonia                                           | 2      | Australia / Nueva Zelanda | 1      |
| Z120                                              | pn     | T220                      | as-nzs |
| ZI200                                             | pn     | Bulgaria                  | 1      |
| Austria                                           | 2      | Vch20                     | bds    |
| GG20                                              | onorm  | Bélgica                   | 1      |
| GG200                                             | onorm  | FGG20                     | nbn    |
| España                                            | 1      | Países Bajos              | 1      |
| FG20                                              | une    | GG20                      | nen    |
|                                                   |        | Taiwán                    | 1      |
|                                                   |        | FC200                     | cns    |

**Nota sobre el uso.** Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

### Consulta sobre 200

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

|                            |                               |                 |             |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| FICHA TÉCNICA EN LÍNEA     | BÚSQUEDA DE CALIDADES         | N.º DE MATERIAL | EMITIDA     |
| Ver la página del material | Buscar en todas las calidades | EN-JL1030       | 22 ago 2026 |