

NÚMERO DE MATERIAL 1.0762 · CLASE 1.0

# 226M44

N.º de material 1.0762

también figura como 44 SMn 28


Composición química, valores mecánicos y físicos y 52 designaciones normalizadas de 19 regiones.

|                               |                                                 |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| DENSIDAD<br><b>7.85</b> g/cm³ | OTRAS DESIGNACIONES<br><b>52</b> en 19 regiones | VALORES DE PROPIEDADES<br><b>10</b> registrados |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## Composición química

Fracción másica en %

Qué es esta aleación



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

## Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni, Cr, Mo.

Propiedades mecánicas

18 valores en 4 estados

| COLD DRAWN / HARD                       |  |             | RM<br>N/mm² | A<br>%  |         |
|-----------------------------------------|--|-------------|-------------|---------|---------|
| 5 – 10                                  |  |             | 760-1030    | 5       |         |
| 10 – 16                                 |  |             | 710-980     | 5       |         |
| 16 – 40                                 |  |             | 660-900     | 6       |         |
| 40 – 63                                 |  |             | 650-870     | 7       |         |
| 63 – 100                                |  |             | 630-840     | 7       |         |
| ESTADO · DIMENSIÓN                      |  | RM<br>N/mm² | A5<br>%     | Z<br>%  | HB      |
| Rolled stock hotrolled, GOST 1414-75    |  | 590         | 14          | 20      | –       |
| Rolled stock GOST 1414-75               |  | –           | –           | –       | 207     |
| (annealing) , Rolled stock GOST 1414-75 |  | –           | –           | –       | 229     |
| ESTADO · DIMENSIÓN                      |  |             | RM<br>N/mm² | A5<br>% |         |
| Rolled stock cold-drawn , GOST 1414-75  |  |             | 590         |         | 17      |
| AS ROLLED AND TURNED                    |  |             |             |         | HB      |
| As rolled and turned                    |  |             |             |         | 181-242 |

Propiedades físicas

5 valores

| PROPIEDAD                   | VALOR | UNIDAD            |
|-----------------------------|-------|-------------------|
| Densidad                    | 7.85  | g/cm <sup>3</sup> |
| Punto de transformación Ac1 | 730   | °C                |
| Punto de transformación Ac3 | 830   | °C                |

Propiedades tecnológicas

| PROPIEDAD                | VALOR       | UNIDAD |
|--------------------------|-------------|--------|
| Sensibilidad a los copos | predisposed |        |
| Fragilidad de revenido   | predisposed |        |

Tratamiento térmico

2 regímenes

| ETAPA    | TEMPERATURA             | MEDIO |
|----------|-------------------------|-------|
| Revenido | Temperatura no indicada | —     |

| ETAPA    | TEMPERATURA             | MEDIO |
|----------|-------------------------|-------|
| Revenido | Temperatura no indicada | —     |

Designaciones en las distintas normas

52 designaciones · 5 documentadas como idénticas

|                |                             |          |               |                             |        |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------|-----------------------------|--------|
| Estados Unidos |                             | 13       | Polonia       |                             | 3      |
| G11440         | Nombre propio de la calidad | uns      | 45G2          |                             | pn     |
| 1141           |                             | aisi-sae | A35G2         |                             | pn     |
| 1144           | Nombre propio de la calidad | aisi-sae | A45           |                             | pn     |
| 1345           |                             | aisi-sae | Bulgaria      |                             | 3      |
| 1345H          |                             | aisi-sae | 44SMn28       |                             | bds    |
| C1144          |                             | aisi-sae | 45G2          |                             | bds    |
| G11410         |                             | aisi-sae | A45           |                             | bds    |
| G11440         |                             | aisi-sae | Europa        |                             | 2      |
| G11444         |                             | aisi-sae | 40S20         |                             | din-en |
| G11460         |                             | aisi-sae | 44 SMn 28     | Nombre propio de la calidad | din-en |
| G13450         |                             | aisi-sae | Francia       |                             | 2      |
| H13450         |                             | aisi-sae | 45MF4         |                             | afnor  |
| C1144          |                             | astm     | 45MF6         |                             | afnor  |
| Japón          |                             | 6        | Internacional |                             | 2      |
| 44SMn28        | Nombre propio de la calidad | jis      | 35SMn20       |                             | iso    |
| SMn3           |                             | jis      | 44SMn28       |                             | iso    |
| SMn433         |                             | jis      | España        |                             | 1      |
| SMn433H        |                             | jis      | 45MnS6        |                             | une    |
| SUM42          |                             | jis      | Italia        |                             | 1      |
| SUM43          |                             | jis      | CF44SMn28     |                             | uni    |
| Rusia / CEI    |                             | 5        | Suecia        |                             | 1      |
| 45G2           |                             | gost     | 2120          |                             | ss     |
| 45Г2           |                             | gost     | Chequia       |                             | 1      |
| A40G           |                             | gost     | 11140         |                             | csn    |
| A40G           |                             | gost     | Latinoamérica |                             | 1      |
| A40Г           |                             | gost     | 1144          |                             | copant |
| Reino Unido    |                             | 4        | Hungria       |                             | 1      |
| 216M36         |                             | bs       | ANS2          |                             | msz    |
| 225M36         |                             | bs       | Rumanía       |                             | 1      |
| 226M44         |                             | bs       | AUT40Mn       |                             | stas   |
| 44SMn28        |                             | bs       |               |                             |        |
| China          |                             | 3        |               |                             |        |
| 45Mn2          |                             | gb       |               |                             |        |
| 45Mn2A         |                             | gb       |               |                             |        |
| Y40Mn          |                             | gb       |               |                             |        |

|                           |        |   |               |                             |    |
|---------------------------|--------|---|---------------|-----------------------------|----|
| Australia / Nueva Zelanda |        | 1 | Corea del Sur |                             | 1  |
| X1345                     | as-nzs |   | SUM43         | Nombre propio de la calidad | ks |

**Nota sobre el uso.** Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

### Consulta sobre 226M44

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

|                            |                               |                 |             |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| FICHA TÉCNICA EN LÍNEA     | BÚSQUEDA DE CALIDADES         | N.º DE MATERIAL | EMITIDA     |
| Ver la página del material | Buscar en todas las calidades | 1.0762          | 23 ago 2026 |