

NÚMERO DE MATERIAL 1.4848 · CLASE 1.4

310C40

N.º de material 1.4848

también figura como GX40CrNiSi25-20


Composición química, valores mecánicos y físicos y 20 designaciones normalizadas de 10 regiones.

DENSIDAD	OTRAS DESIGNACIONES	VALORES DE PROPIEDADES
7.85 g/cm ³	20 en 10 regiones	9 registrados


Composición química

Fracción másica en %

Qué es esta aleación



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

La composición de esta calidad queda fuera del rango validado del modelo publicado (una ventana de composición de baja aleación), por lo que aquí no se predice ninguna temperatura de transformación.

Propiedades mecánicas

4 valores en 1 estados

QUENCHING 1100°C	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
to 100	491	245	25	28

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm ³

Designaciones en las distintas normas

20 designaciones · 4 documentadas como idénticas

Estados Unidos7		Rusia / CEI2	
J94203	Nombre propio de la calidaduns	20KH25N19S2L	gost
J94204	Nombre propio de la calidaduns	20X25H19C2Л	gost
J94224	Nombre propio de la calidaduns		
HKaisi-sae		Europa1	
J94203	aisi-sae	GX40CrNiSi25-20	Nombre propio de la calidaddin-en
J94204	aisi-sae		
J94224	aisi-sae		
Japón3			
SCH 21	jis	España1	
SCH 22X	jis	F.8452une	
SCH22	jis		
Reino Unido2		Italia1	
310 C 45	bs	GX40CrNi26-20	uni
310C40	bs		
		Chequia1	
		422 952	csn
		Polonia1	
		LH25N19S2	pn

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre 310C40

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

Iniciar una consulta

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.4848	23 ago 2026