

C45 C45E C45R

Composición química, valores mecánicos y físicos y 4 designaciones normalizadas de 4 regiones.

OTRAS DESIGNACIONES	VALORES DE PROPIEDADES
4 en 4 regiones	0 registrados

Composición química	Fracción másica en %
No disponemos de composición química documentada para este número de material.	

Temperaturas de transformación predichas
No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Designaciones en las distintas normas		4 designaciones · 1 documentadas como idénticas	
Reino Unido	1	Japón	1
C45 C45E C45R	bs	S45C Nombre propio de la calidad	jis
Internacional	1	China	1
C45 C45E4 C45M2	iso	45	gb

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre C45 C45E C45R

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	—	13 ago 2026