

NÚMERO DE MATERIAL 1.0044 · CLASE 1.0

HS

N.º de material 1.0044

también figura como S275JR

Composición química, valores mecánicos y físicos y 130 designaciones normalizadas de 25 regiones.

DENSIDAD	OTRAS DESIGNACIONES	VALORES DE PROPIEDADES
7.85 g/cm ³	130 en 25 regiones	7 registrados

Composición química


Fracción másica en %

Qué es esta aleación



● Hierro — el resto, que ninguna norma indica — 97.7 % ● Mn — 1.5 % ● Cu — 0.6 % ● C — 0.2 % ● Trazas e impurezas · 0.1 %

Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Si, Ni, Cr, Mo.

Propiedades mecánicas

22 valores en 2 estados

FLAT AND LONG PRODUCTS	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 3	–	430–580
3 – 100	–	410–560
≤ 16	275	–
16 – 40	265	–
40 – 63	255	–
63 – 80	245	–
80 – 100	235	–
100 – 150	225	400–540
150 – 250	–	380–540
150 – 200	215	–
200 – 250	205	–

ESTADO · DIMENSIÓN	A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √So
≤ 1	15	–
1 – 1.5	16	–
1.5 – 2	17	–
2 – 2.5	18	–
2.5 – 3	19	–
3 – 40	–	23
40 – 63	–	22
63 – 100	–	21
100 – 150	–	19
150 – 250	–	18

Propiedades físicas

1 valores

ESTADO · DIMENSIÓN	RHO g/cm ³	RHO_EL nΩ·m
20	7.65	500

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm ³

Designaciones en las distintas normas

130 designaciones · 13 documentadas como idénticas

Estados Unidos	25	Japón	14
G10200	Nombre propio de la calidad uns	SM400A	jis
K 02598	Nombre propio de la calidad uns	SM400B	jis
K02301	Nombre propio de la calidad uns	SM400C	jis
K02595	Nombre propio de la calidad uns	SM41A	jis
K02596	Nombre propio de la calidad uns	SM520B	jis
K02597	Nombre propio de la calidad uns	SN400B	jis
K02598	Nombre propio de la calidad uns	SN400C	jis
K02599	Nombre propio de la calidad uns	SN490B	jis
K02702	Nombre propio de la calidad uns	SN490C	jis
K03000	Nombre propio de la calidad uns	SS400	jis
1020	Nombre propio de la calidad aisi-sae	SS41	jis
A283D	aisi-sae	STK400	jis
A529	aisi-sae	STKM19C	jis
A570	aisi-sae	STKR400	jis
A570(40)	aisi-sae		
A570Gr.40	aisi-sae	España	7
A573Gr.70	aisi-sae	A430B	une
A611Gr.D	aisi-sae	AE255B	une
G10200	aisi-sae	AE275B	une
Gr.40	aisi-sae	AE275D	une
Gr.D	aisi-sae	Fe430BFN	une
GradeA	aisi-sae	Fe430D1FF	une
GradeD	aisi-sae	S275JR	une
K02702	aisi-sae		
A570	astm	Internacional	6
		E275-C	iso
Reino Unido	20	E275-D	iso
1449-43/25HR	bs	E275B	iso
161-430	bs	Fe430-B	iso
4360-43B	bs	Fe430-C	iso
4360-43C	bs	Fe430-D	iso
43A	bs		
43B	bs	Europa	5
43C	bs	Fe430B	din-en
43D	bs	Gr.D	din-en
CEW4	bs	RSt42-2	din-en
ERW4	bs	S275JR	Nombre propio de la calidad din-en
Fe430BFN	bs	St 44-2	Nombre propio de la calidad din-en
Fe430D1FF	bs		
Gr 43B	bs	China	5
HFS4	bs	Q225	gb
HFW4	bs	Q225A	gb
HS	bs	Q255	gb
S275J2G3	bs	Q255A	gb
S275JR	bs	Q275Z	gb
S275N	bs		
SAW4	bs		

Italia	5
FE430B	uni
Fe430BFN	uni
Fe430C(FN)	uni
Fe430D(FF)	uni
S275JR	uni

Hungría	5
45 B	msz
A 44	msz
Fe275B	msz
FK	msz
S275JR	msz

Bulgaria	5
BSt4ps	bds
BSt4sp	bds
S275JR	bds
WSt4ps	bds
WSt4sp	bds

Francia	4
E28-2	afnor
E28-3	afnor
E28-4	afnor
S275JR	afnor

Polonia	4
St4S	pn
St4SY	pn
St4V	pn
St4VY	pn

Rusia / CEI	3
St4ps	gost
St4sp	gost
Cт4nc	gost

Suecia	3
1411	ss
1412	ss
1414	ss

Chequia	3
11423	csn
11425	csn
11443	csn

Bélgica	3
AE295B	nbn
FE430BFN	nbn
FE430D1FF	nbn

Canadá	3
260W	csa
260WT	csa
38W	csa

Rumanía	2
OL42.1	stas
OL44.2	stas

Austria	2
St42F	onorm
St430B	onorm

Noruega	1
NS12142	ns

Portugal	1
FE430-B	np

Eslovaquia	1
11 443	stn

Sudáfrica	1
300 WB	sans

Finlandia	1
Fe44B	sfs

Corea del Sur	1
STKM19C	ks

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre HS

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.0044	23 ago 2026