

NÚMERO DE MATERIAL 1.7226 · CLASE 1.7

34CrMoS4

N.º de material 1.7226

Composición química, valores mecánicos y físicos y 11 designaciones normalizadas de 9 regiones.

DENSIDAD 7.74 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 11 en 9 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 8 registrados
-------------------------------	--	--


Composición química

Fracción másica en %

Qué es esta aleación



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni.

Propiedades mecánicas

7 valores en 3 estados

QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS	A % · Lo = 5,65 √So
≤ 16	11
16 – 40	12
40 – 100	14
100 – 160	15
160 – 250	15
TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY	HB
Treated to improve shearability	255
SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	223

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.74	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

11 designaciones · 6 documentadas como idénticas

Estados Unidos	2	Internacional	1
G41350 Nombre propio de la calidad	uns	34CrMoS4	iso
4135 Nombre propio de la calidad	aisi-sae	Japón	1
Francia	2	SCM435H Nombre propio de la calidad	jis
34CD4u	afnor	Italia	1
34CR4u Nombre propio de la calidad	afnor	35CrMo4	uni
Europa	1	Serbia	1
34CrMoS4 Nombre propio de la calidad	din-en	Č.4783	srps
Reino Unido	1	Hungría	1
708M32 Nombre propio de la calidad	bs	CMo 3 E	msz

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre 34CrMoS4

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.7226	23 ago 2026